

Deco Court

Acrylic Flooring System

التعبئة والتغليف

يتم توفير ديكو كورت في سطل 25 كجم
يتم توريد ديكو فيلر باكياس سعة 10 كجم

التغطية

سيغطي كل سطل من ديكو كورت حوالي 30 متر مربع للطبقات الثلاث

التخزين

حماية من الطقس وخاصة ضوء الشمس المباشر
الحفاظ على المنتجات في عبواتها الأصلية المغلقة
قم بتدوير المخزون للتأكد من استخدام المواد الأقدم أولا
خزن بين 5-35 درجة مئوية
مدة الصلاحية: 12 شهر

المعلومات التقنية

وقت العمل عند 21 درجة مئوية	30 دقيقة
الحفاف الأولي عند 21 درجة مئوية	45 دقيقة
الحفاف النهائي عند 21 درجة مئوية	120 دقيقة

التنظيف

نظف الأدوات باستخدام مياه نظيفة. إذا بدأت المادة في التصلب،
فقد يكون الماء الدافئ والصابون مفيدا لتنظيف اليدين والأدوات

الصحة والسلامة

ديكو كورت غير قابل للاشتعال وغير سام في ظل ظروف
الاستخدام العادية وضار إذا تم تناوله داخليا

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين، اشطفها
فورا بكمية كبيرة من الماء النظيف واطلب المشورة الطبية. بعد
ملامسته للجلد، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف. قم
بارتداء الملابس الواقية والقفازات وحماية العين / الوجه

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات فور استخدامها بواسطة
مذيب مناسب. لا يمكن إزالة المواد المتصلبة إلا ميكانيكيا

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج والنصائح حول التنفيذ، يرجى
الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذه وفقا
للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال
من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

ديكور كورت

نظام أرضيات أكريليك

الوصف

ديكو كورت عبارة عن طلاء أكريليك مصمم خصيصا للملاعب
الرياضية ومناطق اللعب

المزايا

طلاء مقاوم للماء والعوامل الجوية
طلاء قوي ومرن
متوفر في مجموعة متنوعة من الألوان والقوام
مصمم خصيصا للملاعب التنس والملاعب المماثلة
يعطي مظهر ديكوريت مميز
مقاوم للاصفرار، ويعمر طويلا
يمكن استخدامه كطبقة عازلة للماء

الاستخدامات

يمكن استخدام ديكو كورت في الاستخدامات الداخلية أو الخارجية
للحصول على سطح صلب ومرن بنفس الوقت ومقاوم للماء
معظم الاستخدامات النموذجية هي لملاعب التنس وملعب كرة السلة
والأنشطة المماثلة

التنفيذ

تحضير السطح

يجب أن تكون الخرسانة مكشوفة بالكامل وخالية من الرطوبة. قم بإزالة
أي أجزاء غير سليمة. نظف أي غبار ناتج. يمكن تنظيف
الأسطح، إذا رغبت في ذلك، باستخدام حمض المرياتيك بنسبة 10%
(استخدم الاحتياطات المناسبة) اغسل السطح جيدا بالماء حيث لا يتبقى أي
آثار للحمض في الخرسانة

أعمال الإصلاح، يجب إصلاح أي أعطال موجودة في الأرضية
باستخدام ديكو ريبير اتش بي قبل التنفيذ. يتم استخدام ديكو ريبير اتش
بي وفقا لتعليمات نشرة البيانات الفنية ويترك ليتصلب تماما قبل البدء
بعملية الطلاء

نسب الخلط

الطبقة الأساسية	الطبقة الثانية	الطبقة النهائية	
سطل واحد	سطل واحد	سطل واحد	ديكو كورت
10 كغ	10 كغ	لا يوجد	ديكو فلر
21 لتر	21 لتر	21 لتر	ماء

التطبيق

يتم وضع طبقة الأساس بمعدل 250 جم / م² باستخدام ممسحة
عريضة؛ الحفاظ على اتجاه واحد في جميع اتجاهات

بعد جفاف طبقة الأساس، ضع طبقة ثانية في اتجاه عمودي على
الطبقة الأساسية باستخدام نفس التقنية ونفس معدل الاستهلاك. بعد
جفاف الطبقة الثانية توضع طبقة نهائية في نفس اتجاه الطبقة الثانية
باستخدام نفس التقنية بمعدل 200 جم / م²

يمكن تطبيق طبقات إضافية لتسوية السطح إذا لزم الأمر