

## Deco Guard AR

Curing / Sealing compound

## ديكو غارد أي ار

مادة طاردة للماء

### معلومات تقنية

إعادة الطلاء	رطب على جاف
المظهر	أبيض حلي
اللزوجة	130 cps
نسبة pH	6.7
مقاومة التملح	معتدل

### التغطية

يمكن تخفيف ديكو غارد أي ار بمعدل 1: 2 بالماء، وهو ما يعادل تغطية 150 مترا مربعا  
ملاحظة: معدلات التغطية نظرية ولأغراض التقدير فقط، ينصح بإجراء اختبار ميداني لتحديد معدلات التغطية وعدد طبقات الطلاء المطلوبة

### التنفيذ

يجب أن تكون الأسطح المراد معالجتها جافة ونظيفة وسليمة وخالية من الجليد، أو الثلج، أو الندى، أو الصقيع وجميع الأتربة والأوساخ والزيوت والشحوم وغيرها من المواد المعيقة لعملية الالتصاق والترابط  
يجب إصلاح الشقوق والأسطح قبل تطبيق ديكو غارد أي ار قم بتحريك ديكو غارد أي ار جيدا قبل كل استخدام. نفذ ديكو غارد أي ار بواسطة المعدات والادوات المناسبة. تجنب وضع الكثير من مادة السير في الطبقة الواحدة. تجنب الخطوط الناتجة عن التنفيذ المفرط في المنطقة الواحدة  
اترك الطبقة الأولى تجف لمدة ساعتين تقريبا، ثم ضع طبقة رقيقة ثانية باتباع الإرشادات الواردة في الخطوة الأولى

### التعبئة والتغليف

يتوفر ديكو غارد أي ار في عبوات سعتها 5 لترات و18 لترا

### الصحة والأمان

استخدم أدوات السلامة المهنية. لا تسمح بلامسة المادة للعينين. ابقه بعيدا عن متناول الأطفال، قد يؤدي التنفس المطول إلى تهيج الحلق والرئة احمي الاسطح المجاورة

### الخدمات

مزيد من المعلومات حول هذا المنتج والنصائح حول طريقة الاستخدام، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

### الوصف

عبارة عن مركب أكريليك ذا أساس مائي يستخدم لعلاج القسارة الملونة وتوفير الحماية ضد العوامل الجوية  
يقلل ديكو غارد أي ار من امتصاص الماء بنسبة 80% ويحسن مقاومة البقع  
يقوم ديكو غارد أي ار بربط جزيئات الرمل والأسمنت لتشكيل طبقة صلبة ومرنة وقابلة للتنفس  
قوي ديكو غارد أي ار فواصل المونة، ويقلل من التملح على الطوب ويعيد تجديد الالوان القديمة

### الاستخدامات

يمكن استخدام ديكو غارد أي ار للأعمال التالية  
طبقة اخيرة لجميع الطلاءات المعمارية من ديكوريت  
عازل للمباني والاسطح الخرسانية  
الاستخدامات الداخلية والخارجية  
جميع الاسطح المطلوب فيها حماية من العوامل الجوية

### المزايا

يعالج القسارة دون الحاجة إلى الماء  
تقليل امتصاص الماء والرطوبة بشكل ملحوظ  
يشكل طبقة حماية للأسطح الاسمنتية من ثاني اكسيد الكربون  
يقاوم نمو الفطريات  
يحافظ على الألوان  
الديمومة  
سطح قابل للتنفس  
مقاومة ممتازة لالتقاط الأوساخ  
قدرة ممتازة على مقاومة عوامل الجو بشكل عام

### التحذيرات والقيود

ديكو توب 250 معبأ في أكياس 30 كجم لا تنفذه عندما تكون درجة حرارة الجو والسطح والمواد أقل  
من 5 درجات مئوية أثناء التنفيذ وفترة المعالجة  
حماية المنتج المنفذ عليه من الرطوبة والمياه وعوامل الطقس حتى يجف تماما  
لا ينصح به للاستخدام على الأرضيات  
لا تستخدم في الطابق السفلي للبناء تحت الأرض. تحت الضغط الهيدروستاتيكي، قد يخرق الماء السطح المعالج

## Deco Guard AR

Curing / Sealing compound

## ديكو غارد أي ار

مادة طاردة للماء

### الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال