

Deco Marble

Colored Rendered Topped with Marble Chips

ضع طبقة مستوية من المادة على السطح، ثم قم بعمل طبقة اخرى بالاتجاه المعاكس. اترك ديكو ماربل ليتصلب قليلا قبل تطبيق قطع الرخام.

تثبيت كسر الرخام

عند تصلب القسارة بما يكفي لتحمل الوزن الإضافي للرخام، يتم رش قطع الرخام على السطح بقوة كافية لضمان التصاقها مع طبقة القسارة، ثم مرر المالح فوق السطح مع ضغط خفيف، لضمان تماسك القسارة مع الرخام، والحصول على سطح مستوي.

التعبئة والتغليف

أكياس بلاستيك 30 كيلو.

مدة الصلاحية

يمكن تخزين الأكياس غير المفتوحة لمدة تصل إلى 12 شهر في بيئة باردة وجافة ومقاومة للعوامل الجوية. يجب تخزين الأكياس بعيدا عن الأرض.

التغطية

كل كيس 30 كغم من ديكو ماربل يغطي 3-3.5 متر مربع بسماكة 6 ملم. استهلاك قطع كسر الرخام حوالي 4.5 كغم / متر مربع.

معلومات تقنية

نسبة خلط الماء	7.5 لتر / كيس 30 كغم
زمن التنفيذ	20 دقيقة من وقت الخلط
كسر الرخام	40 دقيقة من وقت تطبيق القسارة
زمن عمل الخليط	30 دقيقة

الصحة والأمان

المنتج غير سام، ولكنه يحتوي على الأسمنت. استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية لتجنب الاتصال المباشر بالأسمنت. يوصى باستخدام أقنعة الغبار بحماية العين وارتداء القفازات عند التعامل مع المنتج.

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذه وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

ديكو ماربل

قسارة كسر رخام

الوصف

ديكو ماربل مادة تغطية اسمنتية (قسارة) ملونه، معدله بالبولىمر، صممت خصيصا لاستقبال طبقة علوية من قطع الرخام الملون. يستخدم ديكو ماربل للجدران، ويعطي لون طبيعي بالاعتماد على لون الرخام المستخدم.

الميزات والفوائد

تشطيب مميز

متوفر بألوان جاهزة

مجموعة متنوعة من ألوان الرخام الطبيعي

ممكن تطبيقه حتى سماكة 2 سم لتغطية أي تشوه في الطوب أو البناء

مقوى بالألياف لزيادة المرونة ومقاومة التشقق

يمكن استخدام ديكو غارد اي ار لمزيد من العزل المائي

التنفيذ

تحضير السطح

عالج الخرسانة الجديدة لمدة 28 يوم. يجب إصلاح الشقوق والفراغات والثقوب الموجودة في الخرسانة القديمة قبل تطبيق ديكو ماربل، ويجب أن تكون الطبقة السفلية خالية من الأوساخ والطاء وغيرها من الملوثات.

للحصول على أقصى قدر من الترابط، قم بتطبيق ديكو بوند اس بي ار على الأسطح الناعمة، غير ذات المسامية قبل تطبيق ديكو ماربل

بلل السطح بـ ديكو بوند اس بي ار او بمياه نظيفة قبل تطبيق ديكو ماربل

تعليمات الخلط

كيس واحد 30 كجم من ديكو ماربل يتطلب ما يقرب (7.5) لتر من المياه النظيفة لإنتاج القوام المطلوب. يجب أن تكون كمية المياه المستخدمة موحدة لكل دفعة.

امزج ديكو ماربل في خلاط بطيء السرعة. سيؤدي الخلط عالي السرعة إلى حبس الهواء الزائد. مع تشغيل الخلاط، أضف 2/1 كمية الماء المطلوب وأضف ببطء مادة ديكو ماربل. أضف المزيد من الماء للحصول على المزيج المطلوب استمر في الخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق.

أوقف الخلط واترك المزيج لمدة 5 إلى 10 دقائق تقريبا، ابدأ الخلط واخلط لمدة دقيقة إلى دقيقتين إضافيتين. أضف الماء حسب الحاجة لتحقيق الكثافة المطلوبة.

طريقة التنفيذ

يجب تركيب ديكو ماربل من قبل فنيين مختصين باستخدام التقنيات وأدوات التطبيق المناسبة لتشكيل سطح أملس ومستوي وموحد.

قم بتطبيق ديكو ماربل مع ضغط كافي لضمان تماسك المادة والتغطية الكاملة للسطح.