

Deco Fix

The Adhesive

الترويب

استخدم ديكو غراوت أو ديكو غراوت يو دبليو، استعمل فواصل من 1.5 مم إلى 6 مم للجدران، 3 مم إلى 12 مم للأرضيات

فواصل التمدد

قم بإزالة المادة اللاصقة الزائدة بقطعة قماش مبللة قبل ان تتماسك المادة.

التعبئة والتغليف

اكياس بلاستيك 25 كيلو

التغطية

باستخدام مالج مسنن 3مم*3مم، يغطي 7 م² لكل كيس

مدة الصلاحية

يمكن تخزين الأكياس غير المفتوحة لمدة تصل إلى 12 شهرا في بيئة باردة وجافة ومقاومة للعوامل الجوية. يجب تخزين الأكياس بعيدا عن الأرض

المحددات

غير مناسب للتبليط فوق الاسطح مرنة او القابلة للتشكيل، مثل السواح الجبس، والأخشاب

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج مع النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن **ديكوريت** منتجاتها تماما عند استخدامها وتطبيقها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية **ديكوريت** استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

ديكو فيكس

لاصق البلاط

الوصف

ديكو فيكس عبارة عن مادة لاصقة عالية الجودة قائمة على الأسمنت تم تطويرها لتثبيت جميع أنواع بلاط السيراميك والبورسلان، بالإضافة إلى بلاط الحجر الطبيعي والرخام والجرانيت والفسيفساء وأعمال الطوب والجدران والأرضيات الخرسانية

المزايا

- التصاق قوي
- مناسب لكل من الاستخدامات الداخلية والخارجية
- اقتصادي
- ينظف بالماء
- سهل التطبيق
- استخدامات سميكة ورفيعة

تحضير السطح

يجب أن تكون جميع الأسطح نظيفة وجافة وخالية من الأتربة والشحوم والشمع والزيوت وغيرها من الملوثات التي من المحتمل أن تمنع الترابط. يجب معالجة الأسطح قليلة الامتصاص باستخدام **ديكو بوند** قبل التبليط. يجب السماح للخرسانة بالتصلب لمدة 28 يوما على الأقل قبل التبليط.

الخلط

يتطلب كل كيس من ديكو فيكس حوالي 5.5 لتر من الماء. أضف الكمية المحددة من الماء النظيف في وعاء نظيف ورش مسحوق ديكو فيكس ببطء في السائل مع التحريك المستمر لمنع تشكل الكتل للحصول على خليط ذو قوام متناسق. اترك الخليط لمدة دقيقتين ثم اعد التحريك قبل التنفيذ.

التنفيذ

ضع البلاط بإحكام على طبقة اللاصق لضمان التلامس مع حركة دورانية

يجب تحقيق حد أدنى للسماعة 3 مم للجدران و5 مم للأرضيات. تأكد من أن البلاط مغطى بالكامل بالمادة اللاصقة مع عدم وجود فراغات تحته أو خلفه. ضع البلاط على المادة اللاصقة قبل أن تتصلب. لا تلمس البلاط حتى يجف اللاصق. ابدأ الترويب بعد 24 ساعة عند جفاف اللاصق