

Deco Grout UW

Cement based grout for under.
Water application

التغطية

2 م / كغ						حجم البلاطة
6 مم	5 مم	4 مم	3 مم	2 مم	1 مم	سم
0.35	0.45	0.5	0.7	1	1.5	10x10
0.8	1	1.25	1.5	2.2	3	20x20
0.9	1.2	1.5	1.8	2.5	3.5	25x25
1	1.5	1.8	2.2	3	4	30x20
1.75	2	2.5	3.5	5	6.5	40x30
2	2.5	3	4	6	8	40x40
2	3	4	6	8	10	50x50

التنظيف

قم بإزالة المادة اللاصقة الزائدة بقطعة قماش مبللة قبل أن تتماسك المادة.

مدة الصلاحية

يمكن تخزين الأكياس غير المفتوحة لمدة تصل إلى 12 شهراً في بيئة مناسبة بعيداً عن العوامل الجوية والرطوبة.

محددات

لا تقم بالتركيب فوق فواصل التحكم أو التمدد.
قد تختلف درجة اللون حسب نوع البلاط ودرجة الحرارة والرطوبة وإجراءات التنظيف
توصي ديكويت باستخدام ديكو بوند بي في أي الممزوج بالماء للاستخدامات الخارجية. باردة وجافة، ويفضل تخزينها بعيداً عن لأرض.

معلومات تقنية

زمن عمل الخليط	ساعة @ 25 درجة مئوية
زمن التصلب	الفترة الأولية من ساعة إلى 3 ساعات الفترة النهائية من 3 إلى 8 ساعات
مقاومة الانضغاط	15 ميجا باسكال @ 28 يوماً
مقاومة التثني	25 ميجا باسكال @ 28 يوماً

التعبئة والتغليف

المنتج غير سام، ولكنه يحتوي على الأسمنت. استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية لتجنب الاتصال المباشر بالأسمنت. يوصى باستخدام أقنعة الغبار بحماية العين وارتداء القفازات عند التعامل مع المنتج.
يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

ديكو غروت يو دبليو

روبة بلاط اسمنتية للاستخدامات المغمورة بالماء

الوصف

روبة بلاط اسمنتية، معدلة بالبوليمر، جاهزة للاستخدام.
مناسبة للأرضيات والجدران المغمورة بالماء، مثل برك وحمامات السباحة،

المزايا

- روبة بلاط جاهزة للاستخدام
- قوة ترابط عالية
- مقاومة عالية للماء
- مقاومة نمو الفطريات والطحالب
- مجموعة متنوعة من الألوان المتاحة

الاستخدامات

يستخدم كروبة للبلاط، لملء الفراغات بين البلاط، مع التأكد من مطابقة لون الروبة للون البلاط. مناسب لحمامات السباحة والنوافير والمطابخ والحمامات وأي مناطق مغمورة بالماء.

معلومات تقنية

تحضير السطح
يجب أن تكون جميع الأسطح سليمة ونظيفة قبل البدء بالعمل. كما يجب إزالة جميع أثار الشحوم أو الزيوت بمزيل كيميائي خاص بإزالة الشحوم. يجب أن يتم غزالة جميع الجسيمات الشائبة من المونة وأي ملوثات أخرى. يمكن البدء بالعمل بعد 24 ساعة من وضع البلاط

الخط

مطلوب 4-5 لترات من المياه النظيفة لكل كيس 25 كجم. أضف المسحوق ببطء إلى الماء باستخدام درل خلط بطيء السرعة مزود بمضرب خلط، حتى تحصل على خليط متجانس

تقنية التنفيذ

القيام بتبلييل البلاط قليلاً باستخدام إسفنج رطبة قبل الترويب. استخدم الروبة على سطح البلاط باستخدام أداة مطاطية. ذهاباً وإياباً بزاوية 45 درجة من وجه البلاط لضمان تعبئة المساحة بشكل كامل. أزل الروبة الزائدة.
بعد 15-30 دقيقة، القيام بالعمل على المسح فوق الروبة بإسفنج مبللة للحصول على سطح ناعم.

التعبئة والتغليف

أكياس بلاستيكية 15 كجم.

Deco Grout UW

Cement based grout for under.
Water application

ديكو غروت يو دبليو
روية بلاط أسمنتية للاستخدامات المغمورة بالماء

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال