

Deco Guard SB

Solvent base Penetrating Water repellent

التعبئة والتغليف

عبوات بلاستيك 18 لتر

التخزين

يتمتع ديكو غارد اس بي بفترة صلاحية لا تقل عن 12 شهرا من تاريخ التصنيع عند تخزينه بين 0 درجة مئوية و 35 درجة مئوية في الحاوية الأصلية المغلقة بإحكام، يجب حماية الحاوية من أشعة الشمس ابقه بعيدا عن الحرارة

التغطية

يختلف استهلاك وفعالية ديكو غارد اس بي وفقا لنوع السطح ويجب تحديده في الموقع عن طريق اختبار مساحة صغيرة من المادة المراد معالجتها وتحديد الاستهلاك وعدد الطبقات المطلوبة

المحددات

لا تستخدمه على سطح تحت الضغط الهيدروستاتيكي
لا تستخدمه عندما تكون درجة الحرارة عند أو أقل من 4 درجات مئوية
غير مناسب للجبس

معلومات تقنية

المظهر	عديم اللون، ضبابي
سيلان / سيلوكسان	10%]
الكثافة عند 25 درجة مئوية	1.05[g/cm ³]
نقطة مضيئة N EN ISO 2719	20 [mm ² /s]

الصحة والأمان

استخدم أدوات السلامة المهنية. لا تسمح بلامسة المادة للعينين. ابقه بعيدا عن متناول الأطفال، قد يؤدي التنفس المطول إلى تهيج الحلق والرئة
احمي الاسطح المجاورة

الخدمات

زيد من المعلومات حول هذا المنتج والنصائح حول طريقة الاستخدام، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

ديكو غارد أس بي

مادة طاردة للماء ذات أساس نفطي

الوصف

عبارة عن خليط طارد للماء مذيب من السيلان سيلوكسان / والراتنجات الاصطناعية. يتم استخدامه لتوفير الحماية ضد الماء في البناء

الاستخدامات

يحمي البناء من التلف الناتج عن اختراق المياه والمواد الكيميائية المنقولة بالمياه. ديكو غارد اس بي يخرق حتى 0.6 مم من الأسطح لتوفير حماية تدوم طويل
يستخدم ديكو غارد اس بي على الطوب الحجر الطبيعي والاصطناعي
جميع أنواع الخرسانة
القضارة والقضارة الملونة
مناسب كطبقة أولية للدهانات الخارجية

المزايا

نفاذية بخار 100%
عمق اختراق جيد
فعال حتى على الأسطح الرطبة
طارد للماء يسمح للسطح بالتنفس
لا يغير مظهر السطح
يقبل من النقش

التنفيذ

أفضل تقنية التنفيذ ديكو غارد اس بي هي الغمر ويفضل ألا يكون تحت الضغط، ضع عدة طبقات رطبة فوق بعضها، حتى تصبح الطبقة السفلية مشبعة

بشكل عام، يكفي التنفيذ مرتين على الأقل لجميع الاسطح
ضع الطبقة التالية عندما يمتص السطح الطبقة السابقة. يجب ألا تحتوي الطبقة السفلية على بقع رطبة: يجب أن تبدو جافة؛ تعتمد الكمية المطلوبة من ديكو غارد اس بي على امتصاص السطح
يتم الحصول على أفضل النتائج من خلال تطبيق ديكو غارد على اسطح نظيفة وجافة. كإجراء قياسي، يجب السماح للخرسانة بالجفاف لمدة 28 يوما قبل التنفيذ. يجب تفقد الكلحة واصلاحها وتركها تجف لمدة 3 أيام على الأقل. يجب إكمال إصلاح واستبدال الخرسانة قبل التنفيذ
قبل تنفيذ ديكو غارد اس بي، تأكد من تغطية النوافذ والأسطح الأخرى عديمة الامتصاص بشكل جيد لأن المنتج يجف بسرعة بحيث تكون ازالته صعبة للغاية بعد بضع ساعات. امسح أي بقع على النوافذ على الفور، باستخدام مذيب إذا لزم الأمر