

## Deco Plaster 102

Stucco finish coat

### تقنية التنفيذ

للحصول على شكل ولون موحد، يجب تنفيذ ديكو بلاستر 102 بواسطة فنيين محترفين باستخدام المعدات المناسبة

التنفيذ باستخدام المالح ضع ديكو بلاستر 102 بضغط كاف لضمان تماسك المواد بإحكام  
ضع طبقة مستوية من المادة على السطح، ثم قم بعمل طبقة اخرى بالاتجاه المعاكس. اترك ديكو بلاستر 102 لييجف ويتصلب قليلا قبل التركيب

التنفيذ باستخدام ماكينات الرش

يجب أن يكون القائمون على التطبيق فنيين محترفين في استخدام معدات الرش. قم بتطبيق ديكو بلاستر 102 باستخدام أدوات رش مناسبة. رش طبقة رقيقة ومتساوية من ديكو بلاستر 102 على السطح للحصول على امتصاص موحد. امسك فوهة الرش على مسافة موحدة بزواوية 90 درجة من السطح قم بعمل طبقة اخرى بالاتجاه المعاكس قبل أن تفقد الطبقة الأولى لمعان سطحها. توقف عند الزوايا أو فواصل التحكم والتمدد

### المعالجة

لا ينبغي معالجة ديكو بلاستر 102 بالماء، تتم معالجته فقط باستخدام مادة العزل ديكو غارد اي ار من شركة ديكوريت.

### التغطية

معدلات التغطية التالية تقريبية ولأغراض التقدير فقط. ويمكن ان تختلف على الواقع باختلاف الظروف المعيارية كيس واحد 30 كجم من ديكو بلاستر 101 سيغطي حوالي 15 مترا مربع

### معلومات تقنية

CS III	مقاومة الضغوط BS EN 1015- 11:1999
2.9 MPa	مقاومة الثني BS EN 1015-11:1999
FP A	قوة الالتصاق BS EN 1015-12:2000
WI	معامل امتصاص الماء (الخاصية الشعرية) BS EN 1015-18 2002
44 watt/m. c°	التوصيل الحراري ASTM C177-10
> 23 MPa	مقاومة انضغاط 7 أيام BS EN 12190:1999
> 29 MPa	مقاومة انضغاط 28 يوم BS EN 12190:1999
1.3 MPa	قوة الترابط عن طريق السحب BS EN 1542:1999
CAN4-ULC-S114-M80	غير قابل للاحتراق

## ديكو بلاستر 102

قصاره

### الوصف

قصاره أسمنتية ملونة جاهزة للاستعمال.

### الميزات والفوائد

مادة ديكوريه بنقشات متعددة  
مقاومة للعوامل الجوية  
ينفذ باستخدام المالح أو الرش  
متوفر بألوان مسبقة الخلط  
متانة عالية  
لون موحد متناسق  
قوة التصاق عالية

### التنفيذ

الخارجي أو الداخلي  
الخرسانة المشككة أو الخرسانة الجاهزة  
الحجر الطبيعي والصناعي  
الطوب  
قصاره أسمنتية

### الألوان

يتوفر ديكو بلاستر 102 في مجموعة واسعة من الألوان، كما يمكن أيضا إضافة ألوان حسب الطلب. راجع كتالوج ألوان ديكوريت لمزيد من التفاصيل.

### تحضير السطح

عالج الخرسانة الجديدة لمدة 28 يوما. يجب إصلاح الشقوق في الخرسانة القديمة قبل تطبيق ديكو بلاستر 102 يجب أن يكون السطح خاليا من الأوساخ والطلاء والملوثات الأخرى.  
للحصول على أقصى قدر من الترابط، قم بتطبيق ديكو بوند اس بي ار على الاسطح الناعمة والخفيفة قبل تطبيق ديكو بلاستر 102.  
بلل السطح غير المغطى بـ ديكو بوند اس بي ار بمياه نظيفة قبل تطبيق ديكو بلاستر 102.

### تعليمات الخلط

سيطلب كيس واحد 30 كجم من ديكو بلاستر 102 ما يقرب من 6.00 لترات من الماء التنظيف لإنتاج قوام جيد.  
قد يتطلب التطبيق باستخدام ماكنات الرش ما يصل إلى 8.0 لترات من الماء.  
في أي من المزيجين، يجب أن تكون كمية المياه المستخدمة موحدة من دفعة إلى أخرى.

اخلط ديكو بلاستر 102 بسرعة بطيئة بواسطة خلاط. أضف 2/1 من كمية الماء المطلوب وأضف ببطء كيس ديكو بلاستر 102، أضف المزيد من الماء للحصول على تناسق سلس وعملي. استمر في الخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق، أوقف الخلاط واترك المادة لمدة 5 إلى 10 دقائق تقريبا، ابدأ الخلط واخلط لمدة دقيقة إلى دقيقتين إضافيتين. أضف الماء حسب الحاجة لتحقيق القوام المطلوب.

## Deco Plaster 102

Stucco finish coat

## ديكو بلاستر 102

قصار ة

### التعبئة والتغليف

أكياس 30 كجم

### مدة الصلاحية

سنة واحدة عند تخزينها بشكل صحيح في بيئة جافة / خالية من الرطوبة.

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

### الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء.

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

### عينات الموقع

قبل البدء في العمل، قم بإنشاء عينة ميدانية أو نموذج بالحجم الطبيعي باستخدام جميع المواد والأنظمة التي سيتم استخدامها في عملية البناء الفعلية. يجب خلط ديكو بلاستر 102 بكميات دفعات كاملة

للحصول على موافقة المالك أو المهندس المعماري على اللون والملمس والتغطية قبل بدء العمل احتفظ بالعينة الميدانية حتى اكتمال المشروع

### تعليمات التنظيف

نظف المعدات بالماء النظيف مباشرة قبل تصلبها وجفافها

### التحذيرات

ديكو بلاستر 102 معرض لتكون الاملاح على السطح، يوصى باستخدام نظام عزل وحماية مناسبين اختر أحد مواد العزل والحماية المتوفرة من ديكوريت.

### المحددات

لا تتم بتنفيذ ديكو بلاستر 102 عندما تكون درجات الحرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 35 درجة مئوية في غضون 48 ساعة. قم بحماية ديكو بلاستر 102 المنفذ حديثا من المطر، ولغاية 72 ساعة على الأقل. لا تتم بتطبيق ديكو بلاستر 102 عندما تكون درجات الحرارة أقل من 5 درجات وقت التطبيق، أو لغاية 72 ساعة بعد التطبيق.