

## Deco Plaster 103

Stucco finish coat

### تقنية التنفيذ

للحصول على شكل ولون موحد، يجب تنفيذ ديكو بلاستر 103 بواسطة فنيين محترفين باستخدام المعدات المناسبة التنفيذ باستخدام المالج ضع ديكو بلاستر 103 بضغط كاف لضمان تماسك المواد بإحكام ضع طبقة مستوية من المادة على السطح، ثم قم بعمل طبقة اخرى بالاتجاه المعاكس. اترك ديكو بلاستر 103 ليجف ويتصلب قليلا قبل التركيب التنفيذ باستخدام ماكينات الرش يجب أن يكون القائمون على التطبيق فنيين محترفين في استخدام معدات الرش. قم بتطبيق ديكو بلاستر 103 باستخدام أدوات رش مناسبة. رش طبقة رقيقة ومتساوية من ديكو بلاستر 103 على السطح للحصول على امتصاص موحد. امسك فوهة الرش على مسافة موحدة بزاوية 90 درجة من السطح قم بعمل طبقة اخرى بالاتجاه المعاكس قبل أن تفقد الطبقة الأولى لمعان سطحها. توقف عند الزوايا أو فواصل التحكم والتمدد

### المعالجة

لا ينبغي معالجة ديكو بلاستر 101 بالماء، تتم معالجته باستخدام مادة ديكو غارد أي ار من شركة ديكوريت.

### التغطية

معدلات التغطية التالية تقريبية ولأغراض التقدير فقط. ويمكن ان تختلف على الواقع باختلاف الظروف المعيارية كيس واحد 30 كجم من ديكو بلاستر 103 سيغطي حوالي 15 متراً مربعاً

### معلومات تقنية

CS III	مقاومة الضغوط BS EN 1015- 11:1999
2.9 MPa	مقاومة الثني BS EN 1015-11:1999
FP A	قوة الالتصاق BS EN 1015-12:2000
WI	معامل امتصاص الماء (الخاصية الشعرية) BS EN 1015-18 2002
44 watt/m. c°	التوصيل الحراري ASTM C177-10
> 23 MPa	مقاومة انضغاط 7 أيام BS EN 12190:1999
> 29 MPa	مقاومة انضغاط 28 يوم BS EN 12190:1999
1.3 MPa	قوة الترابط عن طريق السحب BS EN 1542:1999
CAN4-ULC-S114-M80	غير قابل للاحتراق

## ديكو بلاستر 103

تكسية اسمنتية ملونة

### الوصف

تكسية أسمنتية ملونة جاهزة للاستعمال.

### الميزات والفوائد

مادة ديكوريه، بنقشات متعددة مقاومة للعوامل الجوية ينفذ باستخدام المالج أو الرش متوفر بألوان مسبقة الخلط متانة عالية لون موحد متناسق قوة التصاق عالية

### التنفيذ

أ  
خارجي أو الداخلي  
الخرسانة المشكلة أو الخرسانة الجاهزة الحجر الطبيعي والصناعي الطوب قصارة اسمنتية

### الألوان

يتوفر ديكو بلاستر 103 في مجموعة واسعة من الألوان. تتوفر ألوان مخصصة أيضا يمكن اضافة الوان حسب الطلب. راجع كتالوج ألوان ديكوريت لمزيد من التفاصيل

### تحضير السطح

عالج الخرسانة الجديدة لمدة 28 يوما. يجب إصلاح الشقوق في الخرسانة القديمة قبل تنفيذ ديكو بلاستر 101. يجب أن يكون السطح خاليا من الأوساخ والطلاء والملوثات الأخرى. للحصول على أقصى قدر من الترابط، استخدم ديكو بوند اس بي ار على الاسطح الناعمة والغير مسامية قبل تطبيق ديكو بلاستر 101. بلل السطح غير المغطى بـ ديكو بوند اس بي ار بمياه نظيفة قبل تطبيق ديكو بلاستر 101.

### تعليمات الخلط

سيطلب كيس واحد 30 كجم من ديكو بلاستر 103 ما يقرب من 6.00 لترات من الماء النظيف لإنتاج قوام جيد قد يتطلب التنفيذ باستخدام ماكنات الرش ما يصل إلى 8.0 لترات من الماء في أي من المزيجين، يجب أن تكون كمية المياه المستخدمة موحدة من دفعة إلى أخرى امزج ديكو بلاستر 103 بسرعة بطيئة بواسطة خلاط. أضف 2/1 كمية الماء المطلوب وأضف ببطء كيس ديكو بلاستر 103، أضف المزيد من الماء للحصول على تناسق سلس وعملي. استمر في الخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق، أوقف الخلاط واترك المادة لمدة 5 إلى 10 دقائق تقريبا، ابدأ الخلط واخلط لمدة دقيقة إلى دقيقتين إضافيتين. أضف الماء حسب الحاجة لتحقيق القوام المطلوب

## Deco Plaster 103

Stucco finish coat

## ديكو بلاستر 103

تكسية اسمنتية ملونة

### العينات الميدانية

قبل البدء في العمل، قم بإنشاء عينة ميدانية أو نموذج بالحجم الطبيعي باستخدام جميع المواد والأنظمة التي سيتم استخدامها في عملية البناء الفعلية. يجب خلط ديكو بلاستر 103 بكميات دفعات كاملة

الحصول على موافقة المالك أو المهندس المعماري على اللون والملمس والتغطية قبل بدء العمل احتفظ بالعينة الميدانية حتى اكتمال المشروع

### تعليمات التنظيف

نظف المعدات بالماء النظيف مباشرة قبل تصلبها وجفافها

### التحذيرات

ديكو بلاستر 103 معرض لتكون الاملاح على السطح، يوصى باستخدام نظام عزل وحماية مناسبين  
اختر أحد مواد العزل والحماية المتوفرة من ديكوريت

### المحددات

لا تقم بتنفيذ ديكو بلاستر 103 عندما تكون درجات الحرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 35 درجة مئوية في غضون 48 ساعة. قم بحماية ديكو بلاستر 103 من المطر بعد تنفيذه ولغاية 72 ساعة على الأقل. لا تقم بتطبيق ديكو بلاستر 103 عندما تكون درجات الحرارة أقل من 5 درجات وقت التطبيق، أو لغاية 72 ساعة بعد التطبيق.

### التعبئة والتعليق

أكياس 30 كجم

### مدة الصلاحية

سنة واحدة عند تخزينها بشكل صحيح في بيئة جافة / خالية من الرطوبة

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

### الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال