

## Deco Plaster 104

Venetian Plaster

### المحددات

لا يجوز استخدام ديكو بلاستر 104 على أسطح الجبس والدهانات والفينيل والبلاستيك والطلاءات المماثلة.

### التنظيف

قم بتنظيف الأدوات باستخدام المياه. إذا بدأت المادة في التصلب، فإن الماء الدافئ والصابون سيكون مفيدا لتنظيف اليدين.

### السيلر

اترك ديكو بلاستر 104 حتى يعالج بالكامل (24 ساعة على الأقل) قبل استخدام السيلر. لا تسمح بوصول الماء الى السطح حتى يتم جفاف ديكو بلاستر 104 تماما. الماء الزائد قبل المعالجة الكافية سيؤثر على الترابط والمتانة.

استخدام سيلر اختياري لتوفير حماية أفضل للسطح ويمكن استخدام أنواع مختلفة منه سواء كان ذلك لامعا أو غير لامع أو شبه لامع اعتمادا على المظهر النهائي المطلوب. لمزيد من المعلومات، راجع منتجات شركة ديكوريت.

### المعلومات الفنية

14 MPa	مقاومة الانضغاط BS EN 1015- 11:1999
5 MPa	مقاومة الثني BS EN 1015-11:1999
110 مم لكل 1000 دورة	مقاومة الحث BS EN 12808:2008
15 دقيقة	وقت العمل @ 21 درجة مئوية
30 دقيقة	التصلب الأولى عند 21 درجة مئوية
ساعتين	التصلب النهائي عند 21 درجة مئوية
2.1 ± 0.1 gm/cm	كثافة رطبة

### الصحة والامان

تجنب التعرض للغبار، استخدم القناع المناسب. في حالة ملامسة العين، اغسلها على الفور وبشكل متكرر بالماء واستشر الطبيب.

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

### الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء.

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

## ديكو بلاستر 104

قصارا ايطالية

### الوصف

ديكو بلاستر 104 عبارة عن طبقة ديكوريه اسمنتية ملونة، مرنة ومتعددة الاستخدامات، تتميز ديكو بلاستر 104 بانها عملية واقتصادية ويمكن مزجها مع العديد من منتجات ديكوريت الاخرى للحصول على خيارات متعددة من النقوش والالوان والديكورات

### الميزات والفوائد

مادة ديكوريه للاستخدامات الداخلية والخارجية يمكن صبغها مجموعة واسعة من الالوان، التصاميم والنقوش سريع الجفاف طبقة خفيفة

### التغطية

سيغطي كل كيس من ديكو بلاستر 104 مساحة 40 مترا مربعا تقريبا

### تحضير السطح

يجب أن يكون السطح خاليا من الأوساخ والملوثات، يجب إصلاح الشقوق والفراغات والثقوب في الخرسانة باستخدام ديكو توب 220 قبل تطبيق ديكو بلاستر 104.

للحصول على أقصى قدر من الترابط، قم بعمل طبقة أساس باستخدام مادة الربط ديكو بوند اس بي ار من منتجات ديكوريت.

### التنفيذ

امزج كيس 25 كغم من ديكو بلاستر 104 مع 6 لتر من الماء النظيف. أضف الكيس الى الماء واخلطه باستخدام خلاط بسرعة 400-600 دورة في الدقيقة الى ان يتم الحصول على خليط خال من الكتل. لا تقم بإضافة ماء إضافي للمنتج لأن ذلك سيؤثر سلبا على أدائه.

يمكن صقل ديكو بلاستر 104 باستخدام مالج ليعطي مظهرا شبيها بالرخام، يفضل ان يكون اللون المستخدم داكنا عند استخدام هذه التقنية، للحصول على أفضل النتائج. الالوان الفاتحة قد تبدو أقل جاذبية باستخدام هذه التقنية.

يمكن حف ديكو بلاستر 104 باستخدام ورق الحف لإعطاء مظهر أكثر طبيعية شبيه بشكل الواجهات الاسمنتية.

### المعالجة

اترك المنتج حتى يجف ويتصلب، سوف يجف ديكو بلاستر 104 في غضون 30 دقيقة تقريبا، ويتصلب خلال 8 ساعات تقريبا. في أي حال اترك ما لا يقل عن 24 ساعة قبل تطبيق أي نوع من أنواع السيلر أو استخدام أي من تقنيات التلوين اللاحقة (اختياري). لا تسمح للماء بالوصول الى السطح قبل المعالجة الكاملة (24 ساعة على الأقل) يمكن أن يساهم الماء الزائد في فك الترابط، حتى الكميات الصغيرة من الماء يمكن أن تغير لون السطح.