

Deco Plaster 201

Ready Mixed Plaster Base Coat

ديكو بلاستر 201

قسارة خشنة

المعالجة

ضرورية خاصة في الظروف الحارة. قم بتوفير الرطوبة الكافية للسماح باستمرار ترطيب المواد الأسمنتية وتقليل التشققات. في ظل الظروف العادية، يجب معالجة ديكو بلاستر 201 لمدة 72 ساعة بعد التنفيذ، قم بترطيب الجدار بالماء مرتين في اليوم. في الظروف الشديدة الحرارة أو الرياح، قد يكون من الضروري الترطيب 4 أو 5 مرات يوميا.

التعبئة

أكياس بلاستيكية 50 كجم
أكياس بلاستيكية 30 كجم

معلومات تقنية

kg/m31720	كثافة المسحوق الجاف
Kg/m3 1850	كثافة رطبة
ممتاز	مقاومة الانجماد
CAN4-ULC-S114-M80 غير قابل للاحتراق	قابلية الاحتراق
(BS EN12190:1999)	مقاومة الضغط
(BS EN 1542:1999)	قوة الترابط

الصحة والسلامة

يعتبر غبار ديكو بلاستر 201 مادة مهيجة، ويجب ارتداء أغطية الحماية من الغبار أثناء خلطها. القسارة الرطبة مادة قلووية ويجب تجنب ملامسته للجلد لفترة طويلة

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

الوصف

ديكو بلاستر 201 عبارة عن قسارة اسمنتية خشنة، مسبقة الخلط. ديكو بلاستر 201 هو منتج كامل لا يتطلب سوى إضافة الماء، ومناسب للاستعمال بواسطة المالج او ماكينات رش القسارة.

الاستخدامات

يستخدم ديكو بلاستر 201 كطبقة ثانية في نظام القسارة المكون من ثلاث طبقات، فوق رشة المسار.

المزايا

مسبق الخلط في المصنع، مما يضمن نفس الجودة. سهولة التعامل والنقل للمنتج الواحد. تشغيل ممتاز. التقليل من التشققات. قوة ضغط وانشاء ممتازة.

التنفيذ

تحضير السطح

يتم تركيب الشبك والزوايا على السطح وفقا للمواصفة (ASTM 1063C)، وجميع متطلبات الكود الأخرى المعمول بها. يجب أن تكون الأسطح الخرسانية سليمة، ونظيفة، وغير مصبوغة، وخالية من أي بقايا قد تؤثر على الترابط مع السطح. يجب أن يكون التنفيذ متوافقا مع جميع قوانين البناء المعمول بها.

الخلط

أضف ما يقارب من 10 إلى 12 لترا من المياه النظيفة لكل كيس 50 كجم من ديكو بلاستر 201 لخلطها دفعة واحدة. أضف ديكو بلاستر 201 إلى الخلاط واخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق تقريبا حتى يتم تحقيق القوام المطلوب. سيؤثر التباين في كمية الماء، ووقت الخلط على القوة، والترابط من دفعة إلى أخرى.

التنفيذ

تقنيات القسارة التقليدية مناسبة مع ديكو بلاستر 201 وفعال ASTM C926 وجميع قوانين البناء المعمول بها.

يمكن رش القسارة باستخدام المعدات المناسبة. طبق ديكو بلاستر 201 على سطح صلب تم ترطيبه قبل التنفيذ، ثم ضع طبقة أخرى بالاتجاه المعاكس بالمزيد من القسارة. لإضفاء لمسة نهائية على السطح، قم بصقل السطح باستخدام الأدوات المناسبة. يجب استخدام ديكو بلاستر 201 خلال ساعة واحدة بعد الخلط. لا تستخدمه عندما تكون درجات الحرارة أقل أو من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 5 درجات مئوية قبل المعالجة. لا تستخدمه في الطقس الحار، المعالجة ضرورية.

المعالجة