

Deco Proof

Acrylic Modified Cementitious Waterproof Coating

التنفيذ

للحصول على أفضل النتائج، يجب أن يكون السطح رطباً قبل تنفيذ ديكو بروف، باستخدام فرشاة ناعمة ضع طبقة أولية من ديكو بروف على السطح وبعد 6 ساعات ضع الطبقة الثانية في الاتجاه المعاكس للطبقة الأولى لضمان تغطية السطح بالكامل من ديكو بروف العلاج

بعد 24 ساعة من تنفيذ ديكو بروف على السطح، قم بمعالجته بماء نظيف مرتين في اليوم لمدة 72 ساعة

التعبئة والتغليظ

ديكو بوند باو در 18 كغم

ديكو بوند باو در 5 كغم

معلومات تقنية

المكون الجاف أ	
بودرة	المظهر
سكنى	الالوان
1.4 KG/ cm ³	الكثافة الجافة

المكون السائل ب	
سائل	المظهر
أبيض	الالوان
1.05 kh/L	الكثافة عند 20 درجة مئوية
7.5	قيمة PH-

ديكو بروف

طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالأكريليك

الوصف

ديكو بروف عبارة عن طلاء أسمنتي عازل للماء معدل بالأكريليك مكون من مركبين جزء اسمنتي وجزء أكريليك، ويتم توفيره في مجموعات جاهزة للخلط

الاستخدامات

لحماية الخرسانة المكشوفة من العوامل الجوية، المنتج مناسب أيضاً لحماية الأسطح الأسمنتية والبناء، مناسب للاستخدام لجميع أنواع الأسطح في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الموجودة في البيئات الساحلية، مناسب للخرسانات الجديدة والقديمة. يعتبر ديكو بروف طلاء مقاوماً للماء وهو مناسب لخزانات المياه يوفر المنتج طلاء متيناً ومقاوم للتآكل يمكنه تحمل الحركة الأفقية

المزايا

مقاومة ممتازة للماء
يسمح بخروج بخار الماء من السطح
يتطلب الحد الأدنى من التجهيزات للسطح وانخفاض تكاليف العمالة
غير سام - مثالي لخزانات المياه
مرن - يتمدد حرارياً
تغطية ممتازة للخرسانة
مقاومة ممتازة للعوامل الجوية
مناسب للتطبيقات الخارجية
مادة ديكيوريه

التنفيذ

التحضير

يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من الملوثات مثل الزيوت والشحوم والطحالب وجميع الاثار والشوائب

من الضروري أن يتم ترطيب جميع الأسطح بالماء النظيف قبل تطبيق ديكو بروف

الخلط

استخدم خلط بطيء السرعة (500 دورة في الدقيقة). قم بإضافة ديكو بروف باو در تدريجياً إلى السائل لتجنب تكون الكتل وخلطهم لمدة 2 إلى 4 دقائق. يجب استخدام ديكو بروف على الفور بعد الخلط. لا تخلط أكثر من احتياجك، استمر في خلط ديكو بروف أثناء التنفيذ

Deco Proof

Acrylic Modified Cementitious Waterproof Coating

ديكو بروف

طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالأكريليك

التغطية لكل وحدة - م ²	معدل التطبيق - كجم / م ²	سمك الطلاء الكلي - مم	الاستخدام
11.6	3.0	1.5	ل مائي مع تحمل ضغط ماء لغاية 2 قدم
7.8	4.5	2.4	مائي مع تحمل ضغط ماء أكبر من 2 قدم
6.5	5.40	2.7	ل مائي من الجانب الآخر لجهة نفاذية الماء

كل القيم أعلاه النظرية. قد تختلف القيم باختلاف ا سطح واختلاف ظروف العمل

الخليط الرطب	
اللون	اسمنتي
كثافة الخليط	1.8 kg/cm ³

الخليط المتصلب	
اللون	اسمنتي
القساوة - شور	>A90
النفاذية	48-92 C-CRD يوجد تسرب قابل للقياس
القدرة على اغلاق الشقوق	1.5mm
قوة الالتصاق	معدل (ASTM C-297) 1.0 MPa @ 7d 1.5 MPa @ 28d
مقاومة التسرب	1.3 MPa
نفاذية بخار الماء	~1.2 perms (ASTM E96)
وقت الخلط	لمدة 45 دقيقة عند 25 درجة

الصحة والسلامة

غير قابل للاشتعال. يجب إبقاء ديكو غارد مغلقا عند عدم استخدامه ويجب تخزينه في درجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية تجنب ملامسة الجلد والعينين. في حالة حدوث ملامسة للجلد، اغسل المنطقة المصابة على الفور بالماء والصابون

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج والنصائح حول طريقة الاستخدام، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذه وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال