

Deco Repair HB

Fast Sitting Repair Mortar

عندما يتصلب ديكو بوند اتش بي قم بتخشين المواد بين الطبقات لتحسين الالتصاق. بعد التصلب الأولي، قم بتطبيق الطبقة الثانية، قم بإضافة المزيد من الطبقات لغاية الوصول الى السماكة المطلوبة، قم بإزالة اي مواد زائدة.

استخدم إسفنجية مبللة لتشطيب السطح النهائي، قد يكون التشطيب بمسطرين مطلوباً إذا تصلب السطح.

المعالجة

في الظروف العادية، حافظ على رطوبة السطح حتى التصلب النهائي. راجع ممارسات معالجة الخرسانة. في الظروف الحارة والجافة والرياح، قد يكون من الضروري إجراء فترات أطول من المعالجة الرطبة، أو استخدام مواد معالجة خاصة.

متوافق مع ASTM C 309

معلومات تقنية

10-15 دقيقة معدل ASTM C 807	زمن التصلب الأولي
20-30 دقيقة معدل ASTM C 807	زمن التصلب النهائي
ASTM C 108 (جم / سم ³) كثافة رطبة 2.05 - 2.12 معالج (2.00 - 2.10) طريقة المعمل	الكثافة
MPa. ASTM C 109 7 أيام 28 34 يوم 28	قوة الضغط
MPa. ASTM C 348 7 أيام 4.7 28 يوماً 6.9	قوة التني
MPa. ASTM C 190 7 أيام 4.06 28 يوماً 5.81	قوة الشد
MPa. ASTM C 469 104 X 1.5 يوماً 28	معامل المرونة
الطريقة أ. ASTM C 666 4.5% فقدان الوزن عند 300 دورة	مقاومة التجمد / الذوبان
ASTM C 672 التصنيف بعد 50 دورة	مقاومة التشقق
Perms 18.6 ASTM E 96	انتقال بخار الماء
2.77 X 10 ⁻⁶ ASTM C 531 linear in/in/ ° F	معامل التمدد الحراري
الذخان 5 / 84 ASTM E انتشار اللهب 0 فئة التصنيف 1	خصائص احتراق السطح
لمدة 2.5 ساعة عند 22 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية لمدة 24 ساعة عند 22 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية	زمن العمل

التعبئة والتغليف

أكياس بلاستيكية 30 كغم.

التغطية

كل كيس يغطي 0.016 م³

النسبة تقريبية، اعتماداً على ظروف موقع العمل.

مدة الصلاحية

ديكور ريبير اتش بي

مونة إصلاح سريعة التصلب

الوصف

عبارة عن مونة إصلاح سريعة التصلب، تستخدم للإصلاحات الصغيرة على الأسطح العمودية والافقية للخرسانة والمباني.

الاستخدامات

الخرسانة المتضررة مسبقاً الصب أو في الموقع، والخرسانة المسلحة. تعبئة وتسوية الفراغات.

اصلاح عيوب السطح.

للاستخدامات الداخلية والخارجية.

فوق أو تحت مستوى الأرض.

المزايا

سرعة التصلب.

زيادة عمر البناء.

يقاوم دورات التجمد / الذوبان ومناسب لجميع درجات الحرارة.

مكون واحد سهل الخلط، جودة عالية.

يمكن مزجه مع ديكو بوند لتحسين خصائص.

تحضير السطح

يجب أن تكون المنطقة المراد إصلاحها نظيفة، وسليمة، وخالية من الزيوت والشوائب، أو من أي مواد قد تؤثر على الترابط. يجب أن تكون الحواف مستقيمة بعمق 6 مم على الأقل.

نظف حديد التسليح من الصدأ حسب المواصفة القياسية.

للحصول على أقصى قدر من الترابط، قم بتنفيذ ديكو بوند على الأسطح الناعمة أو غير المسامية قبل تطبيق مونة الإصلاح. بلل السطح غير المغطى بديكو بوند بماء نظيف قبل التنفيذ.

الخطأ

يمكن خلط المنتج بالماء فقط أو بالماء مع ديكو بوند لتعزيز خصائصه. تحتاج الى جزء 1 من ديكو بوند إلى 3 أجزاء من الماء.

قم بخلط كمية كافية من المواد التي يمكن استخدامها في غضون 10 - 15 دقيقة.

أضف (3 لتر) من الماء إلى وعاء نظيف. أضف الخليط الجاف تدريجياً أثناء الخلط بسرعة منخفضة، للحصول على القوام المطلوب، والخالي من التكتلات. اخلط باستخدام خلاط بطيء السرعة عند 400-600 دورة في الدقيقة.

اخلط لمدة 2-3 دقائق. لا تفرط في الخلط، أضف ما يصل إلى (0.7 لتر) من الماء فقط إذا لزم الأمر. لا تتجاوز (3.7 لتر) من الماء لكل كيس 30 كجم.

التنفيذ

بلل السطح مسبقاً. قم بإزالة أي ماء زائد عن السطح قبل وضع الطبقة التحضيرية.

الطبقة التحضيرية، طبق ديكو ريبير باستخدام الفرشاة على السطح المبلل المعد مسبقاً، واضغطها بقوة على السطح. لا تدع الطبقة التحضيرية تجف قبل وضع الطبقة اللاحقة. إذا جفت الطبقة التحضيرية قبل وضع الطبقة اللاحقة، فيجب إزالتها.

ضع طبقة جديدة من ديكو ريبير اتش بي على الفور فوق الطبقة التحضيرية باستخدام المالج. تأكد من ملء جميع الفراغات حول حديد التسليح.

سماكة الطبقة الواحدة تساوي (25 مم) على الأسطح الرأسية و (13 مم) فوق الرأس. الحد الأدنى لعمق التطبيق 3 مم.

Deco Repair HB

Fast Setting Repair Mortar

استخدم أدوات السلامة المهنية. لا تسمح بلامسة المادة للعينين. ابقه بعيدا عن متناول الأطفال. قد يؤدي التنفس المطول إلى تهيج الحلق والرئة احمي الاسطح المجاورة

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح. حول التطبيق، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

ديكور ريبير اتش بي

مونة إصلاح سريعة التصلب

سنة واحدة عند

تخزينها بشكل صحيح في مكان بارد ونظيف وجاف.

المحددات

لا يتم تنفيذه على الاسطح المجمدة، أو المغطاة بالصقيع، أو عندما تكون درجات حرارة السطح والهواء أقل من 4 درجات مئوية، أو من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 4 درجات مئوية، في غضون 24 ساعة بعد التطبيق.

يمكن أن يؤدي الخلط المفرط إلى تقليل الكثافة، والقوة، والمتانة. لا تستخدم ديكور ريبير اتش بي فوق الشقوق الديناميكية، أو فواصل التحكم، أو التمديد.

هذا المنتج غير مصمم للتطبيق على مساحات شاسعة.