

Deco Resin 6628

Liquid Glass

مقاومة الاحتكاك	28 ملغم
قوة الالتصاق	55 ميغا باسكال
زمن العمل	60-50 دقيقة @ 25 درجة مئوية
زمن التصلب	24 ساعة @ 25 درجة، 8 ساعة @ 35 درجة مئوية
مدة الصلاحية	12 شهر

التعبئة والتغليف

توفر ديكو ريزن 6628 في عبوات 1.5 كجم و 20 كجم

التخزين

احفظ بالعلبة مغلقة بإحكام عند عدم استخدامها و خزنها في مكان بارد وجيد التهوية بعيدا عن الشمس ومصادر الحرارة

الصحة والسلامة

ديكو ريزن 6628 قابل للاشتعال، يحفظ بعيدا عن مصادر الحرارة يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين، اشطفها على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف واطلب المشورة الطبية. بعد ملامسته للجلد، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف. قم بارتداء الملابس الواقية والقفازات

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات فور استخدامها بواسطة مذيب مناسب. لا يمكن إزالة المواد المتصلبة إلا ميكانيكيا

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج والنصائح حول التطبيق، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

ديكوريزن 6628

إيبوكسي ريزن شفاف

الوصف

ديكو ريزن 6628: يتكون من مركبين، إيبوكسي خال من المذيبات، ومناسب بشكل خاص للطلاء والرسم على الأسطح مثل الكانفاس، والخشب والزجاج، وما إلى ذلك لإنشاء لوحات إيبوكسي فريدة من نوعها.

المزايا

- خالي من المذيبات
- عديم الرائحة، مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية
- لمسة نهائية سميكة واضحة وعالية المعان
- يمكن دهنه بالفرشاة التقليدية أو الرول
- زيادة جاذبية وقيمة الفن الخاص بك

تعليمات الاستخدامات

ارفع اللوحة التي اخترتها عن الطاولة. قد تكون اللوحات عبارة عن كانفاس أو لوح ام دي اف
تأكد من تسوية الدهان على السطح
اخلط ديكو ريزن 6628، بنسبة 1:3 من الوزن
اخلط جيدا وتأكد من خلط القاع وجوانب الوعاء
أضف الألوان حسب الرغبة
صب الإيبوكسي على السطح. تأكد من عدم وصوله إلى الحافة

سيغطي 1.5 لتر من الإيبوكسي مساحة 1 متر مربع بسماكة 2مم. أي زيادة سوف تسبب فائض على اللوحة. أي نقصان سينتج عنه طبقة أرق من الإيبوكسي. للحصول على إيبوكسي أكثر سمكا، قم بتنفيذ طبقات متعددة، مما يضمن السماح للإيبوكسي بالعلاج بين كل طبقة

بمجرد الانتهاء، قم بتشغيل منفاخ الهواء الساخن فوق السطح لتحرير فقاعات الهواء وتنعيم الإيبوكسي. اتركه يجف لمدة 24 ساعة في منطقة خالية من الغبار. في حال وجود جزء غير مغطى تماما الإيبوكسي، ضع طبقة شفافة من الإيبوكسي على السطح بعد جفاف الطبقة السابقة. ستخلق هذه الطبقة العلوية أيضا مزيدا من عمق اللون

معلومات تقنية

المادة	إيبوكسي ريزن أ	مصلب إيبوكسي ب
المظهر	سائل	سائل
اللون	شفاف	شفاف
اللزوجة @ 25 (mpa.s)	380-450	30-40
نسبة الخلط	3:1 بالوزن	
درجة التساوة - مقياس شور	75-80	
نسبة المواد الصلبة	%100	
درجة النعومة	80-40 ميكرون	