

تيرازو ميكس 200 الحجر المعطر

التغليف:

متوفر في عبوتين:

- عبوة سعة 1 كجم: 1 كجم مسحوق (المكون أ) و 0.5 كجم سائل أكريليك (المكون ب).
 - عبوة سعة 5 كجم: 5 كجم مسحوق (المكون أ) و 2.5 كجم سائل أكريليك (المكون ب).
- احتفظ بالعبوات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستعمال وخذنها بعيداً عن مصادر الرطوبة.

التخزين:

احفظ العبوة مغلقة بإحكام عند عدم استخدامها وقم بتخزينها في ظروف جافة. مدة صلاحية العبوة المغلقة هي 12 شهراً.

المنتجات المساعدة:

تشمل المنتجات المساعدة التي يمكن استخدامها مع حجر الرانحة باستخدام ديكو بوند، ديكو ريزين، وديكو سيل، وهي أنواع مختلفة من المواد المانعة للتسرب التي يمكن استخدامها لحماية المنتج النهائي وتعزيزه. يمكن استخدام أصباغ Decorete والصبغة الحمضية وأنواع أخرى من الأصباغ لخيارات التلوين

الصحة والسلامة:

يُعتبر استخدام تيرازو مكس 200 – الحجر المعطر آمناً، ولكن كإجراء احترازي عام للسلامة، يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية مثل القفازات والنظارات الواقية أثناء الاستخدام.

الخدمات:

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى نصائح حول الاستخدام، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

الضمان (تنويه):

تقدم Decorete® ضماناً كاملاً لمنتجاتها عند استخدامها وتطبيقها وفقاً للتعليمات المطبوعة على مزج المنتج وتطبيقه. وفي كل الأحوال، لن تتجاوز مسؤولية Decorete® إما استرداد ثمن الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه.

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

الوصف

مسحوق اسمنتي يمكن خلطه بالماء لإنشاء مادة سريعة الجفاف يمكن صبها في قوالب لإنشاء قطع أو عناصر صغيرة. هذا المنتج مثالي للتطبيقات الصغيرة. مسحوق تيرازو ميكس 200 الحجر المعطر سيوفر منتجاً نهائياً معطراً يدوم طويلاً.

الاستخدامات

مثالي لصب الأشكال المختلفة والتمائيل الصغيرة المختلفة باستخدام القوالب. وهو مناسب لتطبيقات مختلفة مثل المنحوتات والقطع الزخرفية والمزيد.

الميزات والفوائد:

- يمكن تلوينه بمجموعة متنوعة من منتجات التلوين.
- يمكن صنفرة بعد المعالجة النهائية لتحقيق اللمسة النهائية المطلوبة.
- مانع تسرب اختياري لمزيد من الحماية والمتانة.

كيفية الاستخدام:

- أضف مسحوق تيرازو ميكس 200 إلى الماء بنسبة 2 مسحوق إلى 1 ماء، في وعاء خلط نظيف.
- اخلط جيداً حتى يتم الحصول على قوام ناعم ومتجانس.
- يمكن إضافة أصباغ مسحوق Decorete إلى الخليط أثناء عملية الخلط، للحصول على الألوان المطلوبة.
- قم بصب الخليط في القالب واضرب القالب برفق لإزالة أي فقاعات.
- اترك الخليط ليجمد لمدة 30-60 دقيقة، حسب درجة الحرارة.
- بمجرد ان تجف القطعة بالكامل، أخرج القطعة من القالب.
- في حالة الرغبة، يمكن صنفرة القطعة لتحقيق اللمسة المطلوب.
- لاحظ أنه يجب إجراء الصنفرة فقط بعد التصلب النهائي، والذي يستغرق حوالي 24 ساعة.
- إذا رغبت في ذلك، قم بتلوين المنتج النهائي باستخدام صبغة Decorete الحمضية، أو الأكريليك، أو الماء، أو الألوان الزيتية.
- يجب القيام بذلك بعد التصلب النهائي.
- إذا رغبت في ذلك، قم بختم المنتج النهائي باستخدام ديكو بوند، ديكو ريزين، وديكو سيل. يجب القيام بذلك أيضاً بعد التصلب النهائي.

ملاحظة: يوصى بإضافة المسحوق إلى الماء، وليس العكس، لضمان الحصول على مزيج ناعم ومتناسك. قد تتطلب بعض القوالب مادة تشحيم، ومن المهم إزالة أي فقاعات من الخليط قبل السماح له بالتصلب. يعد الختم والصنفرة اختياريين ويجب القيام بهما فقط بعد التصلب النهائي، والذي يستغرق حوالي 24 ساعة.

المعلومات الفنية:

- وقت التجفيف: 30-60 دقيقة
- المعالجة الكاملة: 24 ساعة
- الألوان المتوفرة: الأبيض والرمل