

## Deco Plaster 101

Colored Plaster

### تقنية التنفيذ

للحصول على شكل ولون موحد، يجب تنفيذ ديكو بلاستر 101 بواسطة فنيين محترفين، وباستخدام المعدات المناسبة.

التنفيذ باستخدام المالح

طبق ديكو بلاستر 101 بضغط كاف لضمان تماسك المواد بإحكام، ضع طبقة مستوية من المادة على السطح، ثم قم بعمل طبقة أخرى بالاتجاه المعاكس. اترك ديكو بلاستر 101 ليجف ويتصلب قليلاً قبل تنفيذ أي من النقوش والأشكال المتعددة التي يمكن تنفيذها باستخدام هذا المنتج..

التنفيذ باستخدام ماكينات الرش

يجب أن يكون القائمون على التنفيذ فنيين محترفين في استخدام معدات الرش. قم بتنفيذ ديكو بلاستر 101 باستخدام أدوات رش مناسبة. رش طبقة رقيقة ومتساوية من ديكو بلاستر 101 على السطح للحصول على امتصاص موحد. امسك فوهة الرش على مسافة موحدة بزوايا 90 درجة من السطح، قم بعمل طبقة أخرى بالاتجاه المعاكس قبل أن تفقد الطبقة الأولى لمعان سطحها. توقف عند الزوايا أو فواصل التحكم والتمدد.

### المعالجة

لا ينبغي معالجة ديكو بلاستر 101 بالماء، تتم معالجته باستخدام مادة ديكو غارد أي ار من شركة ديكوريت.

### التغطية

معدلات التغطية التالية تقريبية ولأغراض التقدير فقط. ويمكن ان تختلف على الواقع باختلاف الظروف المعيارية. كيس واحد 30 كجم من ديكو بلاستر 101 سيغطي حوالي 15 متراً مربعاً

### معلومات تقنية

CS III	مقاومة الضغوط BS EN 1015- 11:1999
2.9 MPa	مقاومة التثني BS EN 1015-11:1999
FP A	قوة الالتصاق BS EN 1015-12:2000
WI	معامل امتصاص الماء (الخاصية الشعرية) BS EN 1015-18 2002
44 watt/m. c°	التوصيل الحراري ASTM C177-10
> 23 MPa	مقاومة انضغاط 7 أيام BS EN 12190:1999
> 29 MPa	مقاومة انضغاط 28 يوم BS EN 12190:1999
1.3 MPa	قوة الترابط عن طريق السحب BS EN 1542:1999
CAN4-ULC-S114-M80	غير قابل للاحتراق

## ديكو بلاستر 101

قصاره اسمنتية ملونة

### الوصف

قصاره أسمنتية ملونة جاهزة للاستعمال.

### الميزات والفوائد

مادة ديكوريه تنفذ بألوان وينقشات متعددة.  
مقاومة للعوامل الجوية.  
جاهز للاستعمال، يخلط فقط بالماء النظيف.  
ينفذ باستخدام المالح أو بالرش بواسطة ماكينة.  
متوفر بألوان مسبقة الخلط  
متانة عالية.  
لون موحد متناسق.  
قوة التصاق عالية.

### الاستخدامات

خارجي أو داخلي.  
فوق الخرسانة العادية أو الخرسانة الجاهزة.  
فوق الحجر الطبيعي والصناعي والطوب.  
فوق القصاره الاسمنتية التقليدية، سواء الخشنة أو الناعمة.

### الألوان

يتوفر ديكو بلاستر 101 في مجموعة واسعة من الألوان. تتوفر ألوان مخصصة أيضاً يمكن اضافة الوان حسب الطلب. راجع كتالوج ألوان ديكوريت لمزيد من التفاصيل.

### تحضير السطح

عالج الخرسانة الجديدة لمدة 28 يوماً. يجب إصلاح الشقوق في الخرسانة القديمة قبل تنفيذ ديكو بلاستر 101. يجب أن يكون السطح خالياً من الأوساخ والطلاء والملوثات الأخرى.  
للحصول على أقصى قدر من الترابط، استخدم ديكو بوند اس بي ار على الاسطح الناعمة والغير مسامية قبل تطبيق ديكو بلاستر 101.  
بلل السطح غير المغطى بـ ديكو بوند اس بي ار بمياه نظيفة قبل تطبيق ديكو بلاستر 101.

### تعليمات الخلط

سيطلب كيس واحد 30 كجم من ديكو بلاستر 101 ما يقرب من 6.00 لترات من الماء النظيف لإنتاج قوام جيد.  
قد يتطلب التنفيذ باستخدام ماكنات الرش ما يصل إلى 8.0 لترات من الماء.  
في أي من الحالتين، يجب أن تكون كمية المياه المستخدمة موحدة من دفعة إلى أخرى.  
امزج ديكو بلاستر 101 بسرعة بطيئة بواسطة خلاط. أضف 2/1 من كمية الماء المطلوب وأضف ببطء كيس ديكو بلاستر 101، أضف المزيد من الماء للحصول على تناسق سلس وعملي. استمر في الخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق، أوقف الخلاط واترك المادة لمدة 5 إلى 10 دقائق تقريباً، ابدأ الخلط واخلط لمدة دقيقة إلى دقيقتين إضافيتين. أضف الماء حسب الحاجة لتحقيق القوام المطلوب.

## Deco Plaster 101

Colored Plaster

## ديكو بلاستر 101

قسارة اسمنتية ملونة

### التعبئة والتغليف

أكياس 30 كجم

### مدة الصلاحية

سنة واحدة عند تخزينها بشكل صحيح في بيئة جافة / خالية من الرطوبة

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

### الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذه وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

### العينات الميدانية

قبل البدء في العمل، قم بإنشاء عينة ميدانية، أو نموذج بالحجم الطبيعي، باستخدام جميع المواد والأنظمة التي سيتم استخدامها في عملية البناء الفعلية. يجب خلط ديكو بلاستر 101 بكميات كاملة عند الحصول على موافقة المالك أو المهندس المعماري على اللون والملمس والتغطية قبل بدء العمل، احتفظ بالعينة الميدانية حتى اكتمال المشروع.

### تعليمات التنظيف

نظف المعدات بالماء النظيف مباشرة قبل تصلبها وجفافها

### التحذيرات

ديكو بلاستر 101 معرض لتكون الاملاح على السطح، يوصى باستخدام نظام عزل وحماية مناسبين. اختر أحد مواد العزل والحماية المتوفرة من شركة ديكوريت.

### المحددات

لا تقم بتنفيذ ديكو بلاستر 101 عندما تكون درجات الحرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 35 درجة مئوية في غضون 48 ساعة. قم بحماية ديكو بلاستر 101 المنفذ حديثا من المطر، ولغاية 72 ساعة على الأقل. لا تقم بتطبيق ديكو بلاستر 101 عندما تكون درجات الحرارة أقل من 5 درجات وقت التطبيق، أو لغاية 72 ساعة بعد التطبيق.