

Deco Plaster 201

Ready Mixed Plaster Base Coat

ديكو بلاستر 201

قسارة خشنة

يمكن رش القسارة باستخدام المعدات المناسبة. طبق ديكو بلاستر 201 على سطح صلب تم ترطيبه قبل التطبيق ثم ضع طبقة اخرى بالاتجاه المعاكس بالمزيد من القسارة لإضفاء لمسة نهائية على السطح. قم بتسوية السطح. يجب استخدام ديكو بلاستر 201 خلال ساعة واحدة بعد الخلط. لا تستخدمه عندما تكون درجات الحرارة أقل أو من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 5 درجات مئوية قبل المعالجة. لا تستخدمه في الطقس الحار، المعالجة ضرورية

المعالجة
المعالجة ضرورية خاصة في الظروف الحارة. قم بتوفير الرطوبة الكافية للسماح باستمرار ترطيب المواد الأسمنتية وتقليل التشققات. في ظل الظروف العادية، يجب معالجة ديكو بلاستر 201 لمدة 48 ساعة بعد التطبيق، قم بترطيب الجدار بالماء مرتين في اليوم. في الظروف الشديدة الحرارة أو الريح، قد يكون من الضروري الترطيب 4 أو 5 مرات يوميًا

التعبئة

أكياس بلاستيكية 50 كجم
أكياس بلاستيكية 30 كجم

التغطية

كل كيس 50 كجم سوف ينتج حوالي 3 متر مربع بسماكة 10 مم

التخزين

تخزن لمدة ستة أشهر إذا كانت محمية من العوامل الجوية يجب تخزينه في منطقة جافة، ويفضل أن يكون مرتفعا عن سطح الأرض

معلومات تقنية

1720kg/m ³	كثافة المسحوق الجاف
1850 Kg/m ³	كثافة رطبة
ممتاز	مقاومة الانجماد
CAN4-ULC-S114-M80 غير قابل للاحتراق	قابلية الاحتراق
(BS EN12190:1999)	مقاومة الضغط
(BS EN 1542:1999)	قوة الترابط

الوصف

ديكو بلاستر 201 عبارة عن قسارة اسمنتية مسيقة الخلط ديكو بلاستر 201 هو منتج كامل لا يتطلب سوى إضافة الماء. ديكو بلاستر 201 مناسب للاستعمال بواسطة المالج أو ماكنات رش القسارة

الاستخدامات

يستخدم ديكو بلاستر 201 كطبقة ثانية في نظام القسارة المكون من ثلاث طبقات أو فوق الأسطح الخرسانية والبناء كطبقة ثانية في نظام القسارة المكون من طبقتين

المزايا

مسبق الخلط في المصنع
سهولة التعامل والنقل للمنتج الواحد
مغلف بطريقة محكمة تسهل من حمله للأماكن صعبة الوصول والطوابق العالية
تشغيل ممتاز
التقليل من التشققات
قوة ضغط واثناء ممتازة

التطبيق

تحضير السطح
يتم تركيب الشبك والزوايا على السطح وفقاً للمواصفة التالية (ASTM C1063) وجميع متطلبات الكود الأخرى المعمول بها يجب أن تكون الأسطح الخرسانية سليمة ونظيفة وغير مصبوغة وخالية من أي بقايا قد تؤثر على الترابط مع السطح. يجب أن يكون التطبيق متوافقاً مع جميع قوانين البناء المعمول بها

الخلط

أضف ما يقارب من 10 إلى 12 لتراً من المياه النظيفة لكل كيس 50 كجم من ديكو بلاستر 201 لخلطها دفعة واحدة. أضف ديكو بلاستر 201 إلى الخلاط واخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق تقريباً حتى يتم تحقيق القوام المطلوب. سيؤثر التباين في كمية الماء ووقت الخلط على القوة والترابط من دفعة إلى أخرى

التطبيق

تقنيات القسارة التقليدية مناسبة مع ديكو بلاستر 201 وفقاً ل ASTM C926 وجميع قوانين البناء المعمول بها

Deco Plaster 201

Ready Mixed Plaster Base Coat

ديكو بلاستر 201

قسارة رشنة مسمار

الصحة و السلامة

يعتبر غبار ديكو بلاستر 201 مادة مهيجة ، ويجب ارتداء أقنعة الحماية من الغبار أثناء خلطها. القسارة الرطبة مادة قلووية ويجب تجنب ملامسته للجلد لفترة طويلة

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال