

Deco Rock

Engraving Compound

ديكو روك

مادة اسمنتية لعمل منحوتات

التعبئة والتغليف

يتم توفير ديكو روك بوزن 30 كجم

التغطية

كل كيس يغطي حوالي 2 متر مربع بسماكة 1 سم

مدة الصلاحية

لمدة 12 شهر في ظروف جيدة محمية من الرطوبة

معلومات تقنية

| | |
|----------------|------------------------|
| الكثافة الجافة | 1.3 kg/cm ³ |
| الكثافة الرطبة | 1.8 kg/cm ³ |
| مقاومة الضغط | 20 MPa |
| قوة الترابط | 4.5 MPa |
| وقت العمل | 1 hour @ 25°C |

الصحة والأمان

هذا المنتج غير سام ولكنه يحتوي على الأسمت. استخدم ممارسات الصحة والسلامة المهنية الجيدة . توصي ديكوريبت باستخدام أقنعة الغبار وحماية العين وارتداء القفازات عند التعامل مع هذا المنتج

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريبت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريبت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

الوصف

ديكو روك عبارة عن مونة اسمنتية ملونة جاهزة ، مصمم خصيصًا للحرفيين لصناعة مختلف التشكيلات الديكورية يمكن تشكيل ديكو روك ، ونحته ، وطباعته ، ونقشه بمختلف القوالب

الاستخدامات

تشكيل المنحوتات
تشكيل الصخور الاصطناعية والأشجار الصناعية واحجار الواجهات وما الى ذلك

الميزات والفوائد

منتج مصمم خصيصًا لإنشاء تشكيلات ومواد ديكورية مسبق الخلط في المصنع يتطلب إضافة الماء التنظيف فقط في الموقع يمكن تطبيق ديكو روك على الالواح المعدنية حتى سماكة 150 مم

الخلط

يجب خلط ديكو روك لمدة بين 3-5 دقائق يخلط مع 6 لترات من الماء التنظيف لكل كيس 30 كجم

التطبيق

يمكن تطبيق ديكو روك فوق الشبك المعدني بسماكات تصل إلى 150 مم. يتم تطبيقه بالعادة بسماكات من 50 إلى 70 مم

طبقة الاساس يجب أن يغطي ديكو روك دوانب الشبك المعدني بالكامل من أجل ضمان تماسك جيد (باستخدام المالج اضغط على سطح المونة بحيث تكون سماكة التطبيق من 10-15 مم). يجب ألا تكون هناك فراغات بين سطح الارتكاز والشبك المعدني اترك ما لا يقل عن 24 ساعة بين الطبقات، حسب الظروف الجوية

الطبقة الرئيسية قم بالعمل على طبقات بسماكات 20 ملم للوصول الى السماكة النهائية ، يمكن أن يصل السمك النهائي إلى حد أقصى 150 مم في طبقة واحدة أو طبقات متتالية

لعمل المنحوتات يمكن نحت ديكو روك باستخدام ادوات النحت المعدنية او اي اداة مناسبة اخرى من أجل الحصول على الشكل المطلوب يمكن أيضًا تطبيع ديكو روك باستخدام قوالب التطبيع

الطبقة النهائية

يمكن تشكيل الطبقة النهائية من ديكو روك باستخدام أدوات وتقنيات مختلفة لتحقيق اللسة النهائية المطلوبة