

Deco Grout UW

Cement based grout for under water applications

التغطية

حجم البلاطة سم	م ² /كغ					
	1 مم	2 مم	3 مم	4 مم	5 مم	6 مم
10 x 10	1.5	1	0.7	0.5	0.45	0.35
20 x 20	3	2.2	1.5	1.25	1	0.8
25 x 25	3.5	2.5	1.8	1.5	1.2	0.9
20 x 30	4	3	2.2	1.8	1.5	1
30 x 30	5	4	3	2	1.7	1.5
30 x 40	6.5	5	3.5	2.5	2	1.75
40 x 40	8	6	4	3	2.5	2
50 x 50	10	8	6	4	3	2

تنظيف

قم بإزالة المادة اللاصقة الزائدة بقطعة قماش مبللة قبل أن تتماسك المادة

مدة الصلاحية

يمكن تخزين الأكياس غير المفتوحة لمدة تصل إلى 12 شهرًا في بيئة باردة وجافة ومقاومة للعوامل الجوية. يجب تخزين الأكياس بعيدًا عن الأرض

محددات

لا تقم بتركيب فواصل التحكم أو التمدد قد تختلف درجة اللون حسب نوع البلاط ودرجة الحرارة والرطوبة وإجراءات التنظيف
توصي ديكوريت باستخدام المنتج ممزوجًا بالماء للتطبيقات الخارجية الخاصة لظروف ذوبان الجليد

معلومات تقنية

ساعة @ 25 درجة مئوية	زمن عمل الخليط
الفترة الأولية من ساعة ال 3 ساعات الفترة النهائية من 3 ال 8 ساعات	زمن التصلب
15 ميغا باسكال @ 28 يومًا	مقاومة الانضغاط
2.5 ميغا باسكال @ 28 يومًا	مقاومة الثني

ديكو غروت يو دبليو

روبة بلاط أسمنتية للتطبيقات المغمورة بالماء

الوصف

روبة بلاط اسمنتية ، معدلة بالبوليمر ، جاهزة للاستخدام ، لبلاط حمامات السباحة

المزايا

روبة بلاط جاهزة للاستخدام
قوة ترابط عالية
مقاومة عالية للماء
مقاومة نمو الفطريات والطحالب
مجموعة متنوعة من الألوان المتاحة

الاستخدامات

يستخدم كروبة للبلاط ، ويتم اغلاق الحلول بشكل مثالي مع التأكد من مطابقة لون الروبة للون البلاط المستخدم مناسب بشكل خاص لحمامات السباحة والنوافير والمطابخ وبلاط الحمامات

التطبيق

تحضير الفواصل
يجب أن تكون جميع الأسطح سليمة ونظيفة قبل التطبيق
يجب إزالة جميع آثار الشحوم أو الزيوت بمزيل شحوم كيميائي. يجب إزالة جميع الجسيمات الشائبة من المونة وأي ملوثات
يمكن تطبيقه بعد 24 ساعة من وضع البلاط

الخلط

مطلوب 7 لترات من المياه النظيفة لكل كيس 25 كجم ، أضيف المسحوق ببطء إلى الماء باستخدام درل خلط ببطء السرعة مزود بمضرب خلط ، حتى تحصل على خليط متجانس

تقنية التطبيق

بلل البلاط قليلاً باستخدام إسفنجة رطبة قبل الترويب. طبق الروبة على سطح البلاط باستخدام أداة مطاطية. ذهابًا وإيابًا بزاوية 45 درجة من وجه البلاط لضمان تعبئة الحلول بشكل كامل. أزل الروبة الزائدة
بعد 15-30 دقيقة ، امسح فوق الروبة بإسفنجة مبللة للحصول على سطح ناعم وأملس

التعبئة والتغليف

كيس بلاستيك 25 كجم

Deco Grout UW

Cement based grout for under water applications

ديكو غروت يو دبليو

روبة بلاط أسمنتية للتطبيقات
المغمورة بالماء

احتياطات السلامة

هذا المنتج غير سام ولكنه يحتوي على الأسمنت. استخدم ممارسات الصحة والسلامة المهنية لتجنب الاتصال بالأسمنت. يوصى ديكوريت باستخدام أقنعة الغبار وحماية العين وارتداء القفازات عند التعامل مع هذا المنتج

خدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج و النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

ضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال