

Deco LR 20

Liquid Stamp Release

ديكو ال ار 20

مانع التصاق سائل

لا يجب تطبيقه قبل الاستخدام بوقت طويل فقد يتبخر المنتج

ملاحظة: يجب تطبيق ديكو ال ار 20 بشكل متساوي لمنع تشكل البقع. ضع الختم فوق المنطقة التي تمت تغطيتها بـ ديكو ال ار 20 ، وتأكد من أن السطح الخرساني مختوم بشكل مناسب. قم بإزالة الختم من سطح الخرسانة. اترك الخرسانة لمدة 24 ساعة على الأقل

احتياطات

استخدم ديكو ال ار 20 في منطقة جيدة التهوية. يوصى بارتداء اقنعة وادوات السلامة الشخصية أثناء التطبيق. ابقى بعيدا عن مصادر الاشتعال

الصحة و السلامة

تجنب ملامسة الجلد والعينين. في حالة حدوث ملامسة للجلد ، اغسل المنطقة المصابة فوراً بالماء والصابون

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

الوصف

ديكو ال ار 20 عبارة عن مزيج من المواد الكيميائية الطبيعية والاصطناعية التي تمنع التصاق المواد الاسمنتية بالادوات المستخدمة مثل تطبيقات الخرسانة المطبوعة

الاستخدامات

يعتبر ديكو ال ار 20 مثاليًا للاستخدام على الأسطح الخرسانية ، خاصة في الأماكن التي يتسبب العمل فيها بتلف الأسطح المجاورة أو في حالة عدم الحاجة إلى استخدام لون ثانوي. يمكن استخدام ديكو ال ار 20 على جميع الادوات المستخدمة في الاعمال الخرسانية الديكورية من أجل منع التصاق المواد بالادوات

المزايا

يضمن منع التصاق الخرسانة بالادوات والعدد التي تستخدم في تطبيقات مثل الخرسانة الديكورية سائل شفاف ولا يؤثر على المظهر النهائي يوفر حل بديل للمشاريع التي لا يفضل فيها استخدام الريليز التقليدي - بورد

التخزين

سنة واحدة عند التخزين في مكان بارد وجاف وجيد التهوية قابل للاشتعال ، يحفظ بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ومصادر الاشتعال

التعبئة والتغليف

يتوفر ديكو ال ار 20 في عبوات بلاستيكية سعة 18 لتراً

التغطية

تغطي كل حاوية حوالي 90 مترًا مربعًا

تحضير السطح

نظف جميع العدد والادوات المستخدمة في عملية التطبيق قبل تطبيق ديكو ريليز ال تأكد من تصلب الخرسانة بشكل كافي وان كل الماء على سطح الخرسانة قد تبخر قبل رش ديكو ال ار 20 على السطح تأكد من ان الخرسانة قد تصلبت بما يكفي لتحمل وزن العامل والعدد المستخدمة

التطبيق

قم بتطبيق ديكو ال ار 20 بشكل كافي بواسطة الادوات المناسبة على سطح الخرسانة وكذلك على سطح الاختام المستخدمة في التطبيق . تأكد من أن السطح مغطى بشكل كامل من أجل منع الالتصاق