

Deco LR 20

Liquid Stamp Release

التنفيذ

قم برش ديكو ال ار 20 بكمية كافية بواسطة الادوات المناسبة على سطح الخرسانة. تأكد من أن السطح مغطى بشكل كامل من أجل تغطية السطح بشكل متساوي

لا يجب ان يتم التنفيذ في وقت مبكر قبل الاستخدام بوقت طويل فقد يتبخر المنتج

ملاحظة: يجب تنفيذ ديكو ال ار 20 بشكل متساوي لمنع تشكل البقع. ضع الختم فوق المنطقة التي تمت تغطيتها بـ ديكو ال ار 20، وتأكد من أن السطح الخرساني مختوم بشكل مناسب. قم بإزالة الختم من سطح الخرسانة. اترك الخرسانة لمدة 24 ساعة على الأقل

احتياطات

استخدم ديكو ال ار 20 في منطقة جيدة التهوية. يوصى بارتداء اقنعة وادوات السلامة الشخصية أثناء الاستخدام. ابقى بعيدا عن مصادر الاشتعال

الصحة والسلامة

تجنب ملامسة الجلد والعينين. في حالة حدوث ملامسة للجلد، اغسل المنطقة المصابة فوراً بالماء والصابون

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

ديكور ال ار 20

مانع التصاق سائل

الوصف

ديكو ال ار 20 عبارة عن مزيج سائل من المواد الكيميائية الطبيعية والاصطناعية التي تمنع التصاق المواد الاسمنتية بالادوات المستخدمة مثل تطبيقات الخرسانة المطبعة

الاستخدامات

يعتبر ديكو ال ار 20 مثاليا للاستخدام على الأسطح الخرسانية الجديدة خاصة في الاماكن التي يتسبب العمل فيها بتلف الأسطح المجاورة أو في حالة عدم الحاجة إلى استخدام لون ثانوي. يمكن استخدام ديكو ال ار 20 على جميع الادوات المستخدمة في الاعمال الخرسانية الديكورية من أجل منع التصاق المواد بالادوات

المزايا

يضمن منع التصاق الخرسانة بالادوات والعدد التي تستخدم في التنفيذ مثل الخرسانة الديكورية (الباطون الملون والمطبع) سائل شفاف لا يؤثر على المظهر النهائي يوفر حل بديل للمشاريع التي لا يفضل فيها استخدام مادة منع الالتصاق التقليدية (بودرة الرليس)

التخزين

سنة واحدة عند التخزين في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، قابل للاشتعال، يحفظ بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ومصادر الاشتعال

التعبئة والتغليف

يتوفر ديكو ال ار 20 في عبوات بلاستيكية سعة 18 لترا

التغطية

تغطي كل حاوية حوالي 90 مترا مربعا

تحضير السطح

نظف جميع العدد والادوات المستخدمة في عملية التطبيق قبل تطبيق ديكو ريليس تأكد من تصلب الخرسانة بشكل كافي وان كل الماء على سطح الخرسانة قد تبخر قبل رش ديكو ال ار 20 على السطح تأكد من ان الخرسانة قد تصلبت بما يكفي لتحمل وزن العامل والعدد المستخدمة