

## Deco Plaster 104

Polished Plaster

## ديكو بلاستر 104

قسارة مصقولة

### المعالجة

اسمح له بالجفاف بعد التطبيق بالظروف المعتدلة ، سوف يجف ديكو بلاستر 104 في غضون 30 دقيقة تقريبًا. اتركه يتصلب لحوالي 8 ساعات. اترك ما لا يقل عن 24 ساعة قبل وضع السيلرا أو تلوينه. لا تسمح للماء بالوصول الى السطح قبل المعالجة الكاملة (24 ساعة على الأقل) يمكن أن يساهم الماء الزائد في فك الترابط ، حتى الكميات الصغيرة من الماء يمكن أن تغير لون السطح

### المحددات

لا يجوز استخدام ديكو بلاستر 104 على أسطح الجبس والدهانات والفينيل والبلاستيك والطلاءات المماثلة

### التنظيف

قم بتنظيف الأدوات باستخدام المياه. إذا بدأت المادة في التصلب ، فإن الماء الدافئ والصابون سيكون مفيدًا لتنظيف اليدين والأدوات

### السيلا

اترك ديكو بلاستر 104 حتى يعالج بالكامل (24 ساعة على الأقل) قبل استخدام السيلا. لا تسمح بوصول الماء الى السطح حتى يتم جفاف ديكو بلاستر 104 تمامًا. الماء الزائد قبل المعالجة الكافية سيؤثر على الترابط والمتانة استخدام سيلا اختياري لتوفير حماية أفضل للسطح ويمكن استخدام أنواع مختلفة منه سواء كان ذلك لامعًا أو غير لامع أو شبه لامع اعتمادًا على المظهر النهائي المطلوب. لمزيد من المعلومات ، راجع منتجاتنا

### معلومات تقنية

14 MPa	مقاومة الانضغاط BS EN 1015-11:1999
5 MPa	مقاومة الشد BS EN 1015-11:1999
110 مم لكل 1000 دورة	مقاومة الحث BS EN 12808:2008
15 دقيقة	وقت العمل @ 21 درجة مئوية
30 دقيقة	التصلب الأولي عند 21 درجة مئوية
ساعتين	التصلب النهائي عند 21 درجة مئوية
2.1 ±0.1 gm/cm	كثافة رطبة

### الوصف

ديكو بلاستر 104 عبارة عن طبقة ديكورية اسمنتية ملونة ، مرنة و متعددة الاستخدامات ، تتميز ديكو بلاستر 104 بأنها عملية واقتصادية ويمكن مزجها مع العديد من منتجات ديكوريت الاخرى للحصول على خيارات متعددة من النقوش والالوان والديكورات

### الميزات والفوائد

مادة ديكورية للاستخدامات الداخلية والخارجية يمكن صبها مجموعة واسعة من الألوان ، التصاميم والنقوش سريع الجفاف طبقة خفيفة

### التغطية

سيغطي كل كيس من ديكو بلاستر 104 مساحة 40 مترًا مربعًا تقريبًا

### تحضير السطح

يجب أن يكون السطح خاليًا من الأوساخ والملوثات يجب إصلاح الشقوق والفراغات والثقوب في الخرسانة باستخدام ديكو توب 220 للحصول على أقصى قدر من الترابط ، قم بتطبيق ديكو بوند بي في اي على السطح

### التطبيق

امزج كيس 25 كغم من ديكو بلاستر 104 مع 6 لتر من الماء النظيف. أضف الكيس الى الماء واخبطه باستخدام خلاط بسرعة 400-600 دورة في الدقيقة الى ان يتم الحصول على خليط خالي من الكتل. لا تقم بإضافة ماء إضافي للمنتج لأن ذلك سيؤثر سلبًا على أداءه يمكن صقل ديكو بلاستر 104 باستخدام مالج ليعطي مظهرًا شبيهًا بالرخام ، يفضل ان يكون اللون المستخدم داكنًا عند استخدام هذه التقنية للحصول على أفضل النتائج فالألوان الفاتحة قد تبدو أقل جاذبية باستخدام هذه التقنية يمكن سنفرة ديكو بلاستر 104 لاعطاء مظهر أكثر طبيعية للخرسانة

## Deco Plaster 104

Polished Plaster

## ديكو بلاستر 104

قسارة مصقولة

### الصحة والأمان

تجنب التعرض للغبار ، استخدم القناع المناسب. في حالة ملامسة العين ، اغسلها على الفور وبشكل متكرر بالماء واستشر الطبيب

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

### الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال