

Deco Plaster 105

Decorative Wall render (Shebreez)

ديكو بلاستر 105

قسارة شبريز

التعبئة

أكياس بلاستيكية 25 كجم
أكياس بلاستيكية 50 كجم عند الطلب.

التغطية

معدل التغطية لكل كيش (25 كجم) سوف ينتج حوالي 8.5 – 6.5 متر مربع

المعالجة

يجب معالجة ديكو بلاستر 105 بالماء لمدة 3 أيام.

العينات الميدانية

قبل البدء في العمل، قم بإنشاء عينة ميدانية أو نموذج بالحجم الطبيعي باستخدام جميع المواد والأنظمة التي سيتم استخدامها في عملية البناء الفعلية. يجب خلط ديكو بلاستر 105 بكميات دفعات كاملة الحصول على موافقة المالك أو المهندس المعماري على اللون والملبس والتغطية قبل بدء العمل. احتفظ بالعينة الميدانية حتى اكتمال المشروع.

التخزين

يخزن لمدة 6 أشهر بعيدا عن العوامل الجوية. يجب تخزين ديكو بلاستر 105 في منطقة جافة، ويفضل أن يكون مرتفعا عن الأرض.

معلومات تقنية

170kg/m3	الكثافة الظاهرية
ممتاز	مقاومة الصقع
CAN4-ULC-S114-M80	قابلية الاحتراق
غير قابل للاحتراق	مقاومة الانضغاط
(BS EN12190:1999)	قوة الترابط
(BS EN 1542:1999)	حجم الحصى
2-3mm	

الصحة والسلامة

قد يتسبب في إصابة العين أو الجلد أو الرئة. قد يؤدي التعرض للغبار لفترات طويلة إلى الإصابة بأمراض الرئة المتأخر. تجنب التعرض للغبار. استخدم القناع المناسب في حالة ملامسة العين. اغسلها على الفور بشكل متكرر بالماء واستشر الطبيب.

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

الوصف

قسارة شبريز أسمنتية ملونة جاهزة للاستخدام

الميزات والفوائد

حل اقتصادي لتزيين الواجهات
مادة ديكوريت
يمتاز بسهولة مع المياه النظيفة
ينفذ باستخدام الرش
متوفر بألوان مسبقة الخلط

الاستخدام

الخرسانة

الطوب

قسارة أسمنتية

الألوان

يتوفر ديكو بلاستر 105 في مجموعة واسعة من الألوان، كما يمكن توفير ألوان حسب الطلب. راجع كتالوج ألوان ديكوريت لمزيد من التفاصيل.

التنفيذ

تحضير السطح

عالج الخرسانة الجديدة لمدة 28 يوما. يجب إصلاح الشقوق في الخرسانة القديمة قبل تنفيذ ديكو بلاستر 105 يجب أن يكون السطح خاليا من الأوساخ والطلاء والملوثات الأخرى.

للحصول على أقصى قدر من الترابط، قم بتطبيق ديكو بوند اس بي ار على الأسطح الملساء وقليلة الامتصاص قبل تنفيذ ديكو بلاستر 105 بلبل السطح غير المغطى بـ ديكو بوند اس بي ار بمياه نظيفة قبل تنفيذ ديكو بلاستر 105.

تعليمات الخلط

سيطلب كيس واحد 25 كجم من ديكو بلاستر 105 ما يقارب من 6.00 لترات من المياه النظيفة. يجب أن تكون كمية المياه المستخدمة موحدة من خلطة إلى أخرى.

امزج ديكو بلاستر 105 بسرع بطيئة بواسطة خلط. أضف 1/2 من كمية الماء المطلوب وأضف بيطة كيس ديكو بلاستر 105، أضف المزيد من الماء للحصول على تناسق سلس وعملي. استمر في الخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق، أوقف الخلط واترك المادة لمدة 5 إلى 10 دقائق تقريبا، اخلط المادة مرة أخرى لمدة دقيقة إلى دقيقتين إضافيتين.

تقنيات التنفيذ

للحصول على شكل ولون موحد، يجب تنفيذ ديكو بلاستر 105 بواسطة فنيين محترفين باستخدام المعدات المناسبة.

قم دائما بالرش بزواوية 90 درجة وحافظ على مسافة موحدة عن السطح لتحقيق شكل ثابت على جميع أنحاء السطح. توقف عند الزوايا أو فواصل التحكم والتعدد.