

Deco Stone Grout

Stone Grout

ديكو ستون غروت

كحلة حجر

التعبئة والتغليف

أكياس بلاستيك 25 كيلو

مدة الصلاحية

سنة أشهر إذا كانت محمية من العوامل الجوية .
يجب تخزين أكياس ديكو ستون غروت في منطقة جافة ،
ويفضل أن تكون مرتفعة عن الأرض

معلومات تقنية

| | |
|-----------------|--|
| الكثافة | 1720 kg/m ³ |
| مقاومة الضغط | ASTM C109-90 |
| قوة الترابط | (BS EN 1542:1999) |
| مقاومة الانجماد | ممتاز |
| قابلية الاحتراق | CAN4-ULC-S114-M80 غير قابل للاشتعال |

الصحة والأمان

هذا المنتج غير سام ولكنه يحتوي على الأسمت. استخدم ممارسات الصحة والسلامة المهنية لتجنب الاتصال بالاسمنت. يوصي ديكوريت باستخدام أقنعة الغبار وحماية العين وارتداء القفازات عند التعامل مع هذا المنتج

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج و النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

ضمانات

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال

الوصف

مونة أسمنتية ، معدلة بالبوليمر ، جاهزة للاستخدام ، مُصممة خصيصًا لتستخدم كحشو لفواصل الحجر

الاستخدامات

يستخدم ديكو ستون غروت لملء الفواصل الحجرية سواء كانت طبيعية أو اصطناعية بحشوة مونة ملونة

الميزات والفوائد

يقلل من امتصاص الماء من خلال الفواصل متوفر بأكثر من 40 لون مسبق الخلط ، للحصول على نتائج ثابتة في العمل سهولة استخدام و نقل المنتج

التطبيق

الفواصل بعد تثبيت الحجر بإحكام ، يجب فتح الفواصل بين الحجر حتى عمق حوالي 13 مم وعرض لا يقل عن 13 مم ، ثم يجب تنظيف الفواصل تمامًا من أي غبار

الخلط

قم بإفراغ كيس ديكو ستون غروت في حاوية خلط مناسبة مع إضافة حوالي 5 لترات من الماء النظيف ، باستخدام خلاط لمدة دقيقتين على الأقل حتى يتم تجانس الخليط

التطبيق

استخدم ديكو ستون غروت في الفواصل النظيفة حتى تخرج المواد الزائدة من الفواصل ، وتأكد من ملء جميع الفجوات تمامًا ، واترك المواد تماسك لمدة 30 دقيقة تقريبًا

التشطيب

قم بتنظيف أي فائض من المادة ، امسحها قليلاً للحصول على السطح المطلوب. استخدم فرشاة ناعمة لتلميع السطح وإزالة أي خشونة