

Deco Top 220

Cement based Micro topping compound

ديكو توب 220

مركب اسمنتي للتطبيقات الرقيقة

التطبيق

امزج كيس 20 كجم من ديكو توب 220 مع 4.5 لتر من الماء النظيف. أضف ديكو بوند 220 إلى الماء الذي تم قياسه مسبقاً واخلطه باستخدام خلاط بسرعة 400-600 دورة في الدقيقة حتى يتم الحصول على خليط خالي من الكتل. لا تقم بإضافة ماء إضافي للمنتج لأن ذلك سيؤثر سلباً على أداء المنتج يمكن تطبيق ديكو توب 220 بسهولة باستخدام المالج أو الفرشاة أو الرول حسب المظهر المطلوب. يمكن تطبيقها في طبقات رقيقة تصل إلى 2 ملم يمكن استخدام ديكو توب 220 في التطبيقات الداخلية والخارجية، يأتي ديكو توب 220 ملوئاً مسبقاً بمجموعة واسعة من الألوان ، ويمكن تحقيق تنوع بالألوان أيضاً عن طريق مزج عدة ألوان عند التطبيق

المعالجة

السماح له بالجفاف بعد التطبيق بالظروف المعتدلة ، سوف يجف ديكو توب 220 في غضون 20 دقيقة تقريباً. التصلب الأولي في حوالي 8 ساعات. اتركه 24 ساعة على الأقل قبل تلوينها باستخدام ديكو اسيد ستاين أو إضافة السيرلر - اختياري

المحددات

لا يجوز استخدام ديكو توب 220 فوق ألواح الجبس ، المواد اللاصقة ، الفينيل ، البلاستيك أو الايبوكسي

يجب تحضير جميع الأسطح قبل التطبيق

لن يلتصق ديكو توب 220 بشكل صحيح بالخرسانة الرطبة
لن يلتصق ديكو توب 220 بشكل صحيح بالخرسانة التالفة

الوصف

ديكو توب 220 مادة ديكورية اسمنتية جاهزة للاستخدام، تعطي طبقة رقيقة و مظهرًا شبيها بالخرسانة ولكنه يوفر تنوعًا ومرونة وقدرا اقل من الحاجة الى الصيانة. تتمتع هذه المادة المتينة للغاية وقليلة التكلفة بجاذبية استثنائية و يمكن تطبيقها مع مجموعة واسعة من الألوان وخيارات المواد المانعة للتسرب (السيترات) والنقوش المتعددة

المزايا

مادة ديكورية
تصلح للتطبيقات الداخلية والخارجية
مجموعة واسعة من الألوان والتصاميم والنقوش
درجات ألوان متنوعة، تعطي مظهرا شبيها للخرسانة
وقت جفاف سريع
طبقة خفيفة

الاستخدامات

مشاريع الترميم
الحدائق
تصميم الأرضيات
المتاحف
متاجر البيع بالتجزئة
المكاتب التجارية
مراكز البيع

التعبئة والتغليف

يتم توفيره في أكياس بلاستيكية سعة 20 كجم

تغطية

كل كيس من ديكو توب 220 بسماكة 500 ميكرون سيغطي حوالي 30 متراً مربعاً

تحضير السطح

عالج الخرسانة الجديدة 28 يوماً. يجب إصلاح الشقوق والفراغات والثقوب على الخرسانة القديمة قبل تطبيق ديكو توب 220
يجب أن يكون السطح خالياً من الأوساخ والتملح والملوثات الأخرى
للحصول على أقصى قدر من الترابط ، قم بتطبيق ديكو بوند اس بي ار على الاسطح الناعمة أو غير المسامية ، جهز السطح . انتظر حتى يصبح السطح لزجاً قليلاً قبل تطبيق ديكو بوند 220

Deco Top 220

Cement based Micro topping compound

ديكو توب 220

مركب اسمنتي للتطبيقات الرقيقة

التنظيف

يتم تنظيف الأدوات بالمياه . إذا بدأت المادة في التصلب ، فقد يكون الماء الدافئ والصابون مفيدًا لتنظيف اليدين والأدوات

طبقة الحماية

اترك ديكو توب 220 حتى يعالج بالكامل (24 ساعة على الأقل) قبل وضع طبقة الحماية
يجب وضع طبقة الحماية بأسرع وقت ممكن بعد أن يجف السطح تمامًا
يجب تطبيق وجهين من السيلر على الأقل على الأسطح الداخلية الأفقية ، يجب وضع طلاء مثل الشمع التجاري الجيد ، بعد اكتمال الختم الأولي لزيادة الديمومة وتوفير طبقة حماية إضافية

الاستخدامات

مقاومة الضغط	140 MPa
مقاومة الثني	50 Mpa
مقاومة الحت	110 mm ³
زمن التصلب @ 21°	لمدة 15 دقيقة
الزمن المبدئي @ 21°	لمدة 30 دقيقة
الزمن النهائي 21°	ساعتين

الصحة والأمان

استخدم أدوات السلامة المهنية . لا تسمح بلامسة المادة للعينين. ابقه بعيدا عن متناول الأطفال. قد يؤدي التنفس المطول إلى تهيج الحلق والرئة
احمي الاسطح المجاورة

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال