

Deco Top 220

Cement based Micro topping compound

ديكو توب 220

مركب اسمنتي للتطبيقات قليلة السماكة

المحددات

لا يجوز استخدام ديكو توب 220 فوق الواح الجبس، المواد اللاصقة، الفينيل، البلاستيك أو الايبوكسي يجب تحضير جميع الأسطح قبل التطبيق لن يلتصق ديكو توب 220 بشكل صحيح بالخرسانة الرطبة لن يلتصق ديكو توب 220 بشكل صحيح بالخرسانة النافثة

التنظيف

يتم تنظيف الأدوات بالمياه. إذا بدأت المادة في التصلب، فقد يكون الماء الدافئ والصابون مفيدا لتنظيف اليدين والأدوات

طبقة الحماية

اترك ديكو توب 220 حتى يعالج بالكامل (24 ساعة على الأقل) قبل وضع طبقة الحماية يجب وضع طبقة الحماية بأسرع وقت ممكن بعد أن يجف السطح تماما

يجب تنفيذ وجهين من السيلر على الأقل عند تطبيق ديكو توب 220 على الارضيات، غطي الأرضية بمشمع بلاستيكي جيد لمدة ثلاث أيام، حتى تتصلب المواد الاسمنتية بشكل جيد.

الاستخدامات

140 Mpa	مقاومة الضغط
50 Mpa	مقاومة الثني
10 mm ³	مقاومة الحث
لمدة 15 دقيقة	زمن التصلب @ 2
لمدة 30 دقيقة	الزمن المبني @ 2
ساعتين	الزمن النهائي 2

الصحة والأمان

استخدم أدوات السلامة المهنية. لا تسمح بلامسة المادة للعينين. ابقه بعيدا عن متناول الأطفال، قد يؤدي التنفس المطول إلى تهيج الحلق والرئة احمي الاسطح المجاورة عند التنفيذ.

الخدمات

مزيد من المعلومات حول هذا المنتج والنصائح حول طريقة الاستخدام، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تماما عند استخدامها وتنفيذها وفقا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

الوصف

ديكو توب 220 مادة ديكوريه اسمنتية جاهزة للاستخدام، تعطي طبقة رقيقة ومظهرا شبيها بالخرسانة، ولكنه يوفر تنوعا ومرونة وقدرا اقل من الحاجة الى الصيانة. تتمتع هذه المادة المثبتة للغاية وقليلة التكلفة بجاذبية استثنائية ويمكن تنفيذه مع مجموعة واسعة من الألوان وخيارات المواد المانعة للتسرب (السيترات).

المزايا

يستخدم ديكو توب 220 في الاستخدامات التجارية والسكنية، للأرضيات الداخلية والخارجية، للحصول على واجهات وأرضيات تظهر بنفس مظهر الخرسانة العصري.

الاستخدامات

مشاريع الترميم
الأرضيات الديكوريه
المتاحف
المتاجر والمحلات التجارية
المكاتب والشركات
صالات العرض

التعبئة والتغليف

تم توفيره في أكياس بلاستيكية سعة 20 كجم

التغطية

كل كيس من ديكو توب 220 بسماكة 500 ميكرون سيغطي حوالي 30 مترا مربعا

تحضير السطح

عالج الخرسانة الجديدة 28 يوما. يجب إصلاح الشقوق والفرغات والتقوب في الخرسانة القديمة قبل تنفيذ ديكو توب 220 يجب أن يكون السطح خاليا من الأوساخ والتلح والملوثات الأخرى.

للحصول على أقصى قدر من الترابط، قم بتطبيق ديكو بوند اس بي ار على الاسطح الناعمة أو غير المسامية، جهز السطح. انتظر حتى يصبح السطح لزجا قليلا قبل استخدام ديكو توب 220

التنفيذ

امزج كيس 20 كجم من ديكو توب 220 مع 4.5 لتر من الماء النظيف. أضف ديكو توب 220 إلى الماء الذي تم قياسه مسبقا واخلطه باستخدام خلاط بسرعة 400-600 دورة في الدقيقة حتى يتم الحصول على خليط خال من الكتل. لا تقم بإضافة ماء إضافي للمنتج لأن ذلك سيؤثر سلبا على أداء المنتج. يمكن تنفيذ ديكو توب 220 بسهولة باستخدام المالج أو الفرشاة أو الروول حسب المظهر المطلوب. يمكن تنفيذه في طبقات رقيقة تصل إلى 200 ميكرون.

يمكن استخدام ديكو توب 220 في الاستخدامات الداخلية والخارجية، يأتي ديكو توب 220 ملونا مسبقا بمجموعة واسعة من الألوان، ويمكن تحقيق تنوع بالألوان أيضا عن طريق مزج عدة ألوان عند التنفيذ

المعالجة

سوف يجف ديكو توب 220 في غضون 20 دقيقة تقريبا. التصلب الأولي في حوالي 8 ساعات. اترك المنتج 24 ساعة على الأقل قبل تلوينها باستخدام ديكو اسيد ستين أو عزله باستخدام أي من أنواع مواد العزل (السيلا) المختلفة.