

Deco Plaster 105

Decorative Wall render (Shebreez)

ديكو بلاستر 105

شبريز

امزج ديكو بلاستر 105 بسرعة بطيئة بواسطة خلاط. أضف 1/2 كمية الماء المطلوب وأضف ببطء كيس ديكو بلاستر 105 ، أضف المزيد من الماء للحصول على تناسق سلس وعملي. استمر في الخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق ، أوقف الخلاط واترك المادة لمدة 5 إلى 10 دقائق تقريباً ، ابدأ الخلط واخلط لمدة دقيقة إلى دقيقتين إضافيتين. أضف الماء حسب الحاجة لتحقيق القوام المطلوب

تقنيات التطبيق للحصول على لون وشكل موحد ، يجب الاستعانة بفنيين مختصين و استخدام المعدات المناسبة قم دائماً بالرش بزاوية 90 درجة وحافظ على مسافة موحدة عن السطح لتحقيق شكل ثابت على جميع أنحاء السطح توقف عند الزوايا أو فواصل التحكم و التمدد

التعبئة

أكياس بلاستيكية 50 كجم
أكياس بلاستيكية 30 كجم

التغطية

معدل التغطية لكل كيس (50 كجم) سوف ينتج حوالي 13-15 متر مربع

المعالجة

يجب معالجة ديكو بلاستر 105 بالماء لمدة 3 أيام

العينات الميدانية

قبل البدء في العمل ، قم بإنشاء عينة ميدانية أو نموذج بالحجم الطبيعي باستخدام جميع المواد والأنظمة التي سيتم استخدامها في عملية البناء الفعلية. يجب خلط ديكو بلاستر 105 بكميات دفعات كاملة الحصول على موافقة المالك أو المهندس المعماري على اللون والملمس والتغطية قبل بدء العمل احتفظ بالعينة الميدانية حتى اكتمال المشروع

الوصف

قسارة أسمنتية ملونة جاهزة للاستعمال - شبريز

الميزات والفوائد

حل اقتصادي لتزيين الواجهات مادة ديكورية يمتزج بسهولة مع المياه النظيفة يطبق باستخدام الرش متوفر بألوان مسبقة الخلط

الاستخدامات

الخرسانة الطوب قسارة اسمنتية

الألوان

يتوفر ديكو بلاستر 105 في مجموعة واسعة من الألوان. تتوفر ألوان مخصصة أيضاً يمكن إضافة اللون حسب الطلب. راجع كتالوج ألوان ديكوريت لمزيد من التفاصيل

التطبيق

تحضير السطح عالج الخرسانة الجديدة لمدة 28 يوماً. يجب إصلاح الشقوق في الخرسانة القديمة قبل تطبيق ديكو بلاستر 105. يجب أن يكون السطح خالياً من الأوساخ والطلاء والملوثات الأخرى

للحصول على أقصى قدر من الترابط ، قم بتطبيق ديكو بوند بي في أي على الاسطح الناعمة والخفيفة قبل تطبيق ديكو بلاستر 105 بلل السطح غير المغطى بـ ديكو بوند بي في أي بمياه نظيفة قبل تطبيق ديكو بلاستر 105

تعليمات الخلط سيتطلب كيس واحد 50 كجم من ديكو بلاستر 105 ما يقرب من 13.0 لترًا من المياه النظيفة يجب أن تكون كمية المياه المستخدمة موحدة من دفعة إلى أخرى

Deco Plaster 105

Decorative Wall render (Shebreez)

ديكو بلاستر 105

شبريز

تخزين

يخزن لمدة 6 اشهر بعيدا عن العوامل الجوية
يجب تخزين ديكو بلاستر 105 في منطقة جافة ، ويفضل أن يكون مرتفعا عن الأرض

معلومات تقنية

1720kg/m3	الكثافة الظاهرية
ممتاز	مقاومة الصقيع
CAN4-ULC-S114-M80 غير قابل للاحتراق	قابلية الاحتراق
(BS EN12190:1999)	مقاومة الانضغاط
(BS EN 1542:1999)	قوة الترابط
2-3 mm	حجم الحصى

الصحة و السلامة

قد يتسبب في إصابة العين أو الجلد أو الرئة. قد يؤدي التعرض للغبار لفترات طويلة إلى الإصابة بأمراض الرئة المتأخرة . تجنب التعرض للغبار. استخدم القناع المناسب. في حالة ملامسة العين ، اغسلها على الفور وبشكل متكرر بالماء واستشر الطبيب

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال