

## Deco Resin 6048

Liquid Glass

## ديكو ريزن 6048

ايوكسي ريزن شفاف

اضافة العناصر: يمكنك اضافة جميع أنواع العناصر لجعل الايوكسي الخاص بك مثيلاً ، من الألعاب البلاستيكية إلى العملات المعدنية وأوراق الشجر المجففة

الصور: يمكن بسهولة دمج الصور في الايوكسي الخاص بك : يُنصح بتغطية صورتك باستخدام مادة مانعة للتسرب أولاً لمنع الحبر من التسرب في الايوكسي الخاص بك. تأكد من جفافها تمامًا قبل صبها

### معلومات تقنية

المادة	ايوكسي ريزن أ	مصلب ايوكسي ب
المظهر	سائل	سائل
اللون	شفاف	شفاف
اللزوجة @ 25 (mpa.s)	380 - 450	30 - 40
نسبة الخلط	3:1	
درجة القساوة - مقياس شور	75-80	
زمن العمل	50-60mins@25°C	
زمن المعالجة	24-26hrs@25C; 8hrs@35C	
مدة الصلاحية	12 شهر	

### التعبئة والتغليف

يتوفر ديكو ريزن 6048 في عبوات 1.5 كجم و 20 كجم

### التخزين

احتفظ بالعبوة مغلقة بإحكام عند عدم استخدامها و خزنها في مكان بارد وجيد التهوية بعيدًا عن الشمس ومصادر الحرارة

### الوصف

ديكو ريزن 6048 عبارة عن إيوكسي مكون من مركبين صُمم خصيصًا لاستخدامه في عالم الحرف والمشغولات والهوايات تسمح تركيبته الفريدة من نوعها بالعمل على الأعماق الصغيرة والكبيرة للصب

### المزايا

نتائج احترافية ، سهل الاستخدام ، لمسة نهائية شبيهة بالزجاج شديد الشفافية ، لا يشكل فقاعات تتميز التركيبة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية برائحة الحمضيات ، وهي مقاومة للماء والحرارة والمواد الكيميائية يمكن تلوين الإيوكسي بأصباغ ميتاليك أو متوهجة للحصول على مظهر زجاجي ملون يمكن تركيب المنتج النهائي على مخرطة كما يمكن صقلها أو تلميعها للحصول على لمعان عالي إذا رغبت في ذلك

### الاستخدامات

يعتبر ديكو ريزن 6048 مثاليًا لصب المجوهرات نظرًا لعمق الصب الضحل ، لذلك سوف يعالج بسرعة عند استخدامه بشكل صحيح. مثالي لصب العناصر الزخرفية الصغيرة مثل قطع المجوهرات والأزرار والمقابض والتمائيل الخ

### تعليمات الاستخدام

قم بقياس الايوكسي ومصلب الايوكسي بنسبة مزيج 3: 1 بالوزن ، ثم اسكبها في القالب الخاص بك

تعمل الألوان أو الملائق أو الأكوام البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بشكل جيد حيث يمكنك التخلص منها بعد كل استخدام. لا تفرط في الخلط وإلا سيملئ الايوكسي بفقاعات الهواء. اترك الايوكسي الخاص بك يرتاح لبضع لحظات قبل الصب لتجنب فقاعات الهواء

فقاعات الهواء: يمكنك استخدام ماصة وأنفاسك الدافئة لتنفخ فوق الفقاعة ، هذا يطلق الهواء المحتجز تحت السطح. للمشاريع الكبيرة يتم استخدام مجفف الشعر أو المسدس الحراري

## Deco Resin 6048

Liquid Glass

## ديكو ريزن 6048

اييوكسي ريزن شفاف

### الصحة والسلامة

مادة ديكو ريزن 6048 قابلة للاشتعال ، لذا يُحفظ بعيدًا عن مصادر الحرارة  
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف واطلب المشورة الطبية. بعد ملامسته للجلد ، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف. قم بإرتداء الملابس الواقية والقفازات

### التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات فور استخدامها بواسطة مذيب مناسب . لا يمكن إزالة المواد المتصلبة إلا ميكانيكيًا

### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج و النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

### الضمان

تضمن **ديكوريت®** منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية **ديكوريت®** استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال