

Deco Bond SBR

SBR Bonding Agent

ديكو بوند اس بي ار

مادة رابطة اس بي ار

التعبئة والتغليف

يتوفر ديكو بوند في عبوات بلاستيكية 18 لتر و 5 لتر

التغطية

كإضافة: 10 لترات / 50 كجم أسمنت
كأساس (مخفف): حوالي 15 م / 2 لتر

التخزين

يفضل التخزين في درجات حرارة معتدلة. رج العبوة قبل الاستخدام

مدة الصلاحية

سنة واحدة عند تخزينها بشكل صحيح

الصحة والأمان

ديكو بوند غير قابل للاشتعال وغير سام في ظل ظروف الاستخدام العادية وضار إذا تم تناوله داخلياً

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين ، اشطفها فوراً بكمية كبيرة من الماء النظيف واطلب المشورة الطبية. بعد ملامسته للجلد ، اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف. قم بارتداء الملابس الواقية والقفازات وحماية العين / الوجه

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج و النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت® منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقاً للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية ديكوريت® استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

الوصف

مادة رابطة ذات أساس مائي مصنوعة من البولييمر ستايرين بوتادين . والتي نظراً لتعدد استخداماتها ، تجد تطبيقات لها في المجالات الصناعية والتجارية والمنزلية وهي مثالية لإعداد سطح الأرضية

الإيجابيات

- تحسن الالتصاق بشكل كبير مع مجموعة واسعة من الاسطح بما في ذلك الخرسانة والبلاط ، إلخ
- يمكن تطبيق الخلطات في طبقات رقيقة
- مقاومة ممتازة للماء وبخار الماء
- مقاومة عالية لتغلغل الملح
- تحسين المتانة والمرونة
- تقليل الغبار السطحي للخرسانة
- مقاومة محسنة للعديد من المواد الكيميائية
- انخفاض نسبة المياه للأسمنت
- تحسين مقاومة الانضغاط وتقليل احتمالية حدوث التشققات

الاستخدامات

يمكن استخدام ديكو بوند لإعداد سطح الأرض ، كطبقة أولية ، ومانع تسرب الغبار. كما أنه يستخدم كخليط لتحسين القوة الفيزيائية والميكانيكية بما في ذلك تحسين الالتصاق بالاسطح، وزيادة المرونة ، ومقاومة الماء والصقيع للمونة لا يتأثر ديكو بوند سلباً في الظروف الرطبة ولذلك يوصى به للاستخدام الخارجي

التطبيق

خليط مونة الرمل / الأسمنت من الأفضل إضافة ديكو بوند إلى الماء قبل خلطه بالمونة

طبقة ترابطة تعمل المونة المكونة من جزء واحد ديكو بوند إلى جزئين من الأسمنت بالوزن على تحسين التصاق الأسمنت و المونة الرملية لمجموعة واسعة من الخلفيات والقواعد بما في ذلك الخرسانة و السكريد وما إلى ذلك

التحضير / الختم / منع الغبار
يمكن تطبيق ديكو بوند المخفف بنسبة 1:2 على الأسطح الأسمنتية

كثافة نوعية	1.01 عند 25 درجة مئوية
الاستقرار	غير أيوني
درجة التجمد	جيد
الحد الأدنى من درجة حرارة التشكيل	0 درجة مئوية