

## Deco Bond PVS

PVA BONDING AGENT

## ديكو بوند بي في اي

مادة رابطة بي في اي

### الوصف

#### التعبئة والتغليف

يتوفر **ديكو بوند** في عبوات بلاستيكية سعة 1 لتر 5 لتر و 18 لترًا

#### التخزين

احفظ بالعبوات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستعمال وخرزها في ظروف فوق 4 درجات مئوية. تحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

#### الصحة والأمان

**ديكو بوند** غير قابل للاشتعال وغير سام في ظل ظروف الاستخدام العادية وضار إذا تم تناوله داخلياً

يحفظ بعيد عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين، اشطافها فوراً بكمية كبيرة من الماء النظيف واطلب المشورة الطبية. بعد ملامسته للجلد، اغسله في الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف. قم بارتداء الملابس الواقية والقفازات وحماية العين / الوجه

#### الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج والنصائح حول التنفيذ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية.

#### الضمان

تضمن **ديكوريت** منتجاتها تماماً عند استخدامها وتتنفيذها وفقاً للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتنفيذ المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية **ديكوريت** استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

**ديكو بوند** عبارة عن أميلشن أكرييلكي ذو أساس مائي من مادة البولي فينيل الملن.

يمنح **ديكو بوند** متانة لا نهاية في ظل الظروف الجافة، ولكن يمكن أن يتخلل في الظروف الرطبة. هذا لا ينطبق عند استخدامه كمادة مضافة للخرسانة.

#### التنفيذ

يجب أن يكون الجدار نظيفاً ويجب إزالة جميع المواد الشائنة والقابلة للتقوت بفرشاة سلكية. يجب إزالة أي تلوث بالشحوم أو ملوثات طاردة للماء باستخدام غسول إزالة الشحوم. ثم يتم معالجة السطح بعامل ربط **ديكو بوند**. يختلف مقدار الاستخدام باختلاف السطح وخاصة مسامية السطح.

#### مضاد للأسمدة

يسخدم **ديكو بوند** لزيادة المرونة والالتصاق بالسطح ومقاومة التأكل للخلات.

يشترط ألا تكون عرضة لرطوبة عالية أو دخول الماء. للحصول على الخصائص المثلى أضاف 10% عامل الالتصاق **ديكو بوند** من وزن الأسمدة

نوصي بالتخفيقات التالية للاستخدام المحدد

الاستهلاك	نسبة التخفيف	
1 كغ / 30 م <sup>2</sup>	5 ماء: 1 ديكو بوند	للدهان
2 كغ / كيس اسمنت	8 ماء: 1 ديكو بوند 500	للقصارة
3 كغ / كيس اسمنت	5 ماء: 1 ديكو بوند 500	إصلاح الخرسانة
8- 11 لتر	غير مخفف	للأسطح غير المنفذة

#### الاستخدامات

- دهان أساس
- مادة مضافة لدهانات الاميلشن
- مادة رابطة
- مادة مضافة للأسمدة
- مادة لاصقة متعددة الاستخدامات

#### معلومات تقنية

عند 25 درجة مئوية 50-70 اتزان	كتافة نوعية 1:01 رطب
-------------------------------	----------------------