

DECOREX® 130M

ديكوريكس 130

الوصف

صبغة حمراء - عالية الأداء ميكرونيذيد	النوع
بودرة	شكل المنتج
Fe2O3 - أكسيد الحديد الصناعي	الفئة كيميائية
صينج أحمر 101 77491	مؤشر اللون
1309-37-1	CAS-No.
01-2119457614-35	REACH registration no.

معلومات تقنية

طريقة الاختبار	الأعلى	الأقل	التشتت
No. 004 41	15/30/40		صفاء الطحن ميكرومتر
طريقة الاختبار	الأعلى	الأقل	معلومات تقنية
DIN EN ISO 787-3:2000	0.4		[%] محتوى قابل للذوبان في الماء
DIN EN ISO 787-7:2009	0.002		[%] بقايا الغريبال منخل 0.045 مم
DIN EN ISO 787-9:1995	8	5	قيمة pH

البيانات الفنية المعلوماتية - القيم الإرشادية

معلومات عن تقدير أكسيد الحديد 41	>99.2	53 [%] Fe2O3 محتوى
DIN 55913-2:1972	<0.7	الخسارة في الاشتعال عند 1000 درجة مئوية
DIN EN ISO 787-2:1995	<0.3	[%] محتوى الرطوبة بعد الإنتاج
صورة مجهرية إلكترونية	كروي	شكل الجسيمات
صورة مجهرية إلكترونية	0.17	حجم الجسيم السائد - ميكرومتر
DIN EN ISO 787-5:1995	27	[g / 100 g] امتصاص الزيت
DIN EN ISO 787-11:1995	0.7 - 1.1	[g / ml] كثافة الدك
DIN EN ISO 787-10:1995	5.0	[g / ml] الكثافة

DECOREX® 130M

ديكوريكس 130

التخزين

احتفظ بالحاويات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستخدام و خزنها في ظروف جافة

التعبئة

يتوفر ديكوريكس 130 بعبوات سعة 5 كجم و 1 كجم

مدة الصلاحية

لمدة 12 شهر في حاوية مغلقة

الصحة والسلامة

استخدم معدات الحماية الشخصية. لا تسمح بالدخول في العينين. في حالة ملامسة العين ، اغسلها على الفور بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. في حالة حدوث تهيج استشر الطبيب

الخدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

الضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال يجب ألا تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد سعر الشراء أو استبدال المنتج الذي تم شراؤه

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال