

Deco Marble

Colored Rendered Topped With Marble Chips

ديكو ماربل

قسارة كسر رخام

تقنيات التطبيق

يجب تركيب ديكو ماربل من قبل فنيين مختصين باستخدام التقنيات وأدوات التطبيق المناسبة لتشكيل سطح أملس ومستوي وموحد

التطبيق باستخدام المالج

قم بتطبيق ديكو ماربل مع ضغط كافي لضمان تماسك المادة والتغطية الكاملة للسطح

ضع طبقة مستوية من المادة على السطح ، ثم قم بعمل طبقة اخرى بالاتجاه المعاكس. اترك ديكو ماربل لينصلب قليلاً قبل تطبيق قطع الرخام

تطبيق الرخام

عند تصلب القسارة بما يكفي لتحمل الوزن الإضافي للرخام ، يتم تطبيق قطع الرخام على السطح بقوة كافية لضمان التصاقها مع طبقة القسارة، ثم مرر المالج فوق السطح مع ضغط خفيف لضمان تماسك القسارة مع الرخام والحصول على سطح مستوي

التعبئة والتغليف

أكياس بلاستيك 30 كيلو

مدة الصلاحية

يمكن تخزين الأكياس غير المفتوحة لمدة تصل إلى 12 شهراً في بيئة باردة وجافة ومقاومة للعوامل الجوية. يجب تخزين الأكياس بمكان مرتفع عن سطح الأرض

تغطية

كل كيس يغطي ما يقرب من 2 - 2.5 متر مربع بسمك 10 مم استهلاك قطع الرخام حوالي: 4.5 كجم / م²

معلومات تقنية

كيس 7.5 لتر / 30 كجم	نسبة خلط الماء
20 دقيقة من وقت الخلط	زمن التطبيق
40 دقيقة من وقت تطبيق القسارة	كسر الرخام
30 دقيقة	زمن عمل الخليط

الوصف

ديكو ماربل مادة جاهز للاستخدام ، معجون أسمنتي ملون معدل بالبوليمر ، مغطى بقطع من الرخام الملون يستخدم ديكو ماربل للجدران ويعطي لون طبيعي بالاعتماد على لون الرخام المستخدم

الميزات والفوائد

تشطيب مميز

متوفر بألوان جاهزة

مجموعة متنوعة من ألوان الرخام الطبيعي

يمكن تطبيقه حتى سماكة 2 سم لتغطية أي تشوه في الطوب أو البناء

مقوى باللايف لزيادة المرونة ومقاومة التشقق

يمكن استخدام ديكو غارد اي ار لمزيد من العزل المائي

التطبيق

تحضير السطح

عالج الخرسانة الجديدة 28 يومًا. يجب إصلاح الشقوق والفراغات والثقوب الموجودة في الخرسانة القديمة قبل تطبيق ديكو ماربل ، ويجب أن تكون الطبقة السفلية خالية من الأوساخ والطلاء وغيرها من الملوثات

للحصول على أقصى قدر من الترابط ، قم بتطبيق ديكو بوند اس بي ار على الاسطح الناعمة ، غير ذات المسامية قبل تطبيق ديكو ماربل

بلل السطح بـ ديكو بوند اس بي ار او بمياه نظيفة قبل تطبيق ديكو ماربل

تعليمات الخلط

كيس واحد 30 كجم من ديكو ماربل يتطلب ما يقرب (7.5) لتر من المياه النظيفة لإنتاج القوام المطلوب. يجب أن تكون كمية المياه المستخدمة موحدة لكل دفعة

امزج ديكو ماربل في خلاط بطيء السرعة . سيؤدي الخلط عالي السرعة إلى حبس الهواء الزائد مع تشغيل الخلاط ، أضف 1/2 كمية الماء المطلوب وأضف ببطء كيس ديكو ماربل أضف المزيد من الماء للحصول على المزيج المطلوب استمر في الخلط لمدة 3 إلى 5 دقائق

أوقف الخلط واترك المزيج لمدة 5 إلى 10 دقائق تقريبًا ابدأ الخلط واخلط لمدة دقيقة إلى دقيقتين إضافيتين. أضف الماء حسب الحاجة لتحقيق الكثافة المطلوبة

Deco Marble

Colored Rendered Topped With Marble Chips

ديكو ماربل

قصارة ملونة مع قطع ماربل

الصحة والأمان

هذا المنتج غير سام ولكنه يحتوي على الأسمت. استخدم ممارسات الصحة والسلامة المهنية. يوصي ديكوريت باستخدام أقنعة الغبار ونظارات لحماية العين وارتداء القفازات عند التعامل مع هذا المنتج

خدمات

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج بالإضافة إلى النصائح حول التطبيق ، يرجى الاتصال بقسم الاستشارات الفنية

ضمان

تضمن ديكوريت منتجاتها تمامًا عند استخدامها وتطبيقها وفقًا للتعليمات المطبوعة بشأن خلط المنتجات وتطبيق المنتج. في أي حال من الأحوال لن تتجاوز مسؤولية ديكوريت استرداد قيمة الشراء

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال